


PRODUCT SUMMARY

製品要覧



製品要覧

区分	商品名	容量	JIS規格 品 種	ホルムアルデヒド 放散等級区分	標準 塗り 回数	希釈剤 (洗浄剤)	標準塗付量 (kg/m ² /回)	塗り面積 (参考値) (m ² /大缶/回)
----	-----	----	--------------	--------------------	----------------	--------------	---------------------------------	---

■合成樹脂調合ペイント

(建築物の鉄部・木部)

上塗	エスコートECO	16kg 3.5kg	JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント1種	F☆☆☆☆	2	塗料用シンナー	0.08~0.13	125~200
	エスコートホープDX	16kg (原色3.5kg)	JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント1種	F☆☆☆	2	塗料用シンナー	0.08~0.11	145~200
	エスコートつや消(刷毛塗用)	20kg	合成樹脂調合ペイント つやなし 平滑仕上げ	—	2	塗料用シンナー	0.08~0.11	180~250

■下塗塗料

下塗	エスコート下塗用	20kg	合成樹脂調合ペイント 下塗用 速乾性・無鉛	F☆☆☆☆	1	塗料用シンナー	0.09~0.15	135~220
	ドライキット	20kg	エマルション系 木部下塗塗料 速乾性	F☆☆☆☆	1	清水	0.16~0.20	100~125

■アクリル樹脂系非水分散形塗料

(建築物のセメント系素地・鉄部・木部)

上塗	ニューモルコンNEO	16kg 4kg	JIS K 5670 アクリル樹脂系 非水分散形塗料・つやなし	F☆☆☆☆	2	塗料用シンナー	0.09~0.11	145~175
	ニューモルコンセミグロス	16kg	アクリル樹脂系非水分散形 塗料 3分つや	F☆☆☆☆	2	塗料用シンナー	0.09~0.11	145~175
	ニューモルコングロス	16kg 3kg	アクリル樹脂系非水分散形 塗料 つや有り	F☆☆☆☆	2	塗料用シンナー	0.09~0.11	145~175
	モルシュ	16kg	超低臭特殊アクリル樹脂系 非水分散形塗料・つやなし	F☆☆☆☆	2	LSターベン	0.12~0.14	115~135

■特殊アクリル樹脂塗料

(建築物のセメント系素地・鉄部・木部)

上塗	アクリルバーン	16kg 3kg	特殊アクリル樹脂塗料	F☆☆☆☆	2	塗料用シンナー	0.11~0.15	105~145
	メタルトップ	15kg	超速乾形金属用塗料	F☆☆☆☆	2	スズカシンナー #1000	0.12~0.17	90~125

■さび止めペイント

(建築物の鉄部等)

下塗	速乾ラスノン5621	20kg	JIS K 5621 一般用さび止めペイント2種	F☆☆☆☆	1~2	塗料用シンナー	0.09~0.17	120~220
	速乾ラスノン5674	20kg	JIS K 5674 鉛・クロム フリーさび止めペイント1種	F☆☆☆☆	1~2	塗料用シンナー	0.10~0.17	120~200
	速乾ラスノン	4kg	一般用さび止めペイント	F☆☆☆☆	1~2	塗料用シンナー	0.09~0.17	23~44
	エポブラ	15kg 4kg	無希釈1液形エポキシ樹脂 さび止め塗料	—	1~2	無希釈 (スズカシンナー #2000)	0.12~0.16	95~125
	ワイドラスノンEPO	18kgセット	JIS K 5551 構造物用 さび止めペイントC種	F☆☆☆☆	1~2	塗料用シンナー	0.14~0.24	75~129
	エポマイルド	16kg 4kg	ターベン可溶エポキシ樹脂 さび止め塗料	F☆☆☆☆	1~2	無希釈 (塗料用シンナー)	0.12~0.16	100~135
	さびストップ	14kgセット 4kgセット	さび反応形さび止め塗料	F☆☆☆☆	1~2	スズカシンナー #1000	0.18~0.24	60~80
	水性ラスノンEPO	16kg 3kg	1液水性エポキシ変性 さび止め塗料	F☆☆☆☆	1~2	清水	0.11~0.15	105~145

区分	商品名	容量	JIS規格 品 種	ホルムアルデヒド 放散等級区分	標準 塗り 回数	希釈剤 (洗浄剤)	標準塗付量 (kg/m ² /回)	塗り面積 (参考値) (m ² /大缶/回)
----	-----	----	--------------	--------------------	----------------	--------------	---------------------------------	---

■低VOC・低臭形合成樹脂エマルションペイント (建築物のセメント系素地・せっこうボード)

上塗	AEPクリーン70	20kg	JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント1種	F☆☆☆☆	2	清水	0.10~0.14	143~200
	AEPクリーン60	20kg	JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント1種	F☆☆☆☆	2	清水	0.10~0.14	143~200
	AEPクリーン	20kg 4kg	JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント1種	F☆☆☆☆	2	清水	0.10~0.14	143~200

■つや有合成樹脂エマルションペイント (建築物のセメント系素地・せっこうボード)

上塗	グロリス	16kg 3kg	つや有合成樹脂 エマルションペイント	F☆☆☆☆	2	清水	0.10~0.12	135~160

■低VOC・低臭形つや有合成樹脂エマルションペイント (建築物のセメント系素地・せっこうボード)

上塗	AEPクリーングロス	16kg 3kg	健康・環境配慮形、JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント	F☆☆☆☆	2	清水	0.10~0.12	135~160

■低VOC・低臭形・機能性合成樹脂エマルションペイント (建築物内壁のセメント系素地・せっこうボード)

上塗	AEPモダン100	16kg	JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント1種	F☆☆☆☆	2	清水	0.10~0.12	135~160

■低VOCビニルクロス塗替用塗料 (ビニルクロス)

上塗	クロストップクリーン	16kg	超低VOC・超低臭 ビニルクロス塗替用塗料	F☆☆☆☆	2	清水	0.12~0.15	105~130

■アクリル樹脂塗料 (建築物のセメント系素地)

上塗	ラフトンアクリエナメル	15kg 4kg	アクリル樹脂塗料	F☆☆☆☆	2	スズカシナー #1000	0.12~0.20	75~125
	ラフトンクリアー	15kg	アクリル樹脂クリアー	F☆☆☆☆	3	スズカシナー #1000	0.12~0.14	105~125

■アクリル樹脂エマルション塗料 (建築物のセメント系素地)

上塗	ラフトンEMエナメル	16kg 3kg	つや有合成樹脂 エマルション塗料	F☆☆☆☆	2	清水	0.12~0.20 (※0.10~0.12)	80~133
	ラフトンEMクリアー	16kg	合成樹脂 エマルションクリアー	F☆☆☆☆	1~2	清水	0.12~0.15	105~135
	ラフトン弾性EMエナメル	16kg	弾性つや有合成樹脂 エマルション塗料	F☆☆☆☆	2	清水	0.12~0.20	80~133

※平塗りの場合

区分	商 品 名	容 量	JIS規格 品 種	ホルムアルデヒド 放散等級区分	標準 塗り 回数	希釈剤 (洗浄剤)	標準塗付量 (kg/m ² /回)	塗り面積 (参考値) (m ² /大缶/回)
----	-------	-----	--------------	--------------------	----------------	--------------	---------------------------------	---

■ポリウレタン樹脂塗料

(建築物のセメント系系地・鉄部・木部)

上 塗	ラフトンウレタンエナメル	16kgセット 3.2kgセット	2液形 ポリウレタン樹脂塗料	F☆☆☆☆	2	スズカシンナー #2000	0.15～0.20	80～105
	ラフトンウレタンクリアー	18kgセット	2液形 ポリウレタン樹脂クリアー	F☆☆☆☆	2	スズカシンナー #2000	0.12～0.15	120～150
	ワイドウレタン	15kgセット 3kgセット	超低汚染弱溶剤形 ポリウレタン樹脂塗料	F☆☆☆☆	2	塗料用シンナー	0.12～0.20	75～125
	弾性ワイドウレタン	15kgセット 3kgセット	弱溶剤形弾性 ポリウレタン樹脂塗料	F☆☆☆☆	2	塗料用シンナー	0.12～0.20	75～125
	1液ワイドウレタン	15kg 3kg	自己架橋、弱溶剤形 ポリウレタン樹脂塗料	F☆☆☆☆	2	塗料用シンナー	0.12～0.20	75～125

■アクリルシリコン樹脂塗料

(建築物のセメント系系地・鉄部・木部)

上 塗	ラフトンセラミック	16kgセット 4kgセット	高耐候性 アクリルシリコン樹脂塗料	F☆☆☆☆	2	ラフトン セラミックシンナー	0.15～0.20	80～120
	1液ワイドシリコン	15kg 3kg (原色のみ)	自己架橋弱溶剤形 アクリルシリコン樹脂塗料	F☆☆☆☆	2	塗料用シンナー	0.12～0.20	75～125
	ワイドシリコン	14kgセット 3.5kgセット	弱溶剤形 アクリルシリコン樹脂塗料	F☆☆☆☆	2	塗料用シンナー	0.12～0.20	70～115
	弾性ワイドシリコン	14kgセット 3.5kgセット	弱溶剤形弾性 アクリルシリコン樹脂塗料	F☆☆☆☆	2	塗料用シンナー	0.12～0.20	70～115

■撥水形シリコン樹脂塗料

(建築物のセメント系系地)

上 塗	ビーズコート	20kg	超撥水特殊変性 シリコン樹脂つや消し塗料	F☆☆☆☆	2	清水	0.10～0.20	100～200

■ふっ素樹脂塗料(常温硬化形)

(建築物のセメント系系地・鉄部・木部)

上 塗	ラフトンワイドフッソ	14kgセット 2.8kgセット	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	F☆☆☆☆	2	塗料用シンナー	0.12～0.20	70～115

■弱溶剤形高耐候性塗料

(建築物のセメント系系地・鉄部・木部)

上 塗	ワイドエポールF	14kgセット 2.8kgセット	JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料 1級 JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 1級	—	2※	塗料用シンナー	0.10～0.16	88～140
	ワイドエポールSi	16kgセット 3.2kgセット	JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料 2級 JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 3級	—	2※	塗料用シンナー	0.10～0.16	100～160
	ワイドエポールU	16kgセット 3.2kgセット	JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料 3級 JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 3級	—	2※	塗料用シンナー	0.10～0.16	100～160
	ワイドエポール中塗り	16kgセット 3.2kgセット	JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 中塗り塗料	—	1	塗料用シンナー	0.12～0.16	100～135

※建築工事標準仕様書に基づく場合は1回

区分	商品名	容量	JIS規格 品 種	ホルムアルデヒド 放散等級区分	標準 塗り 回数	希釈剤 (洗浄剤)	標準塗付量 (kg/m ² /回)	塗り面積 (参考値) (m ² /大缶/回)
----	-----	----	--------------	--------------------	----------------	--------------	---------------------------------	---

■水性反応硬化形樹脂塗料

(建築物のセメント系素地)

上塗	エコウレタン	16kg	水系弾性 ポリウレタン樹脂塗料	F☆☆☆☆	2	清水	0.12~0.20 (※0.10~0.12)	80~133
	エコシリコン	16kg	高耐候性 水系弾性アクリルシリコン樹脂塗料	F☆☆☆☆	2	清水	0.12~0.20 (※0.10~0.12)	80~133
	エコフッソ	15kg	高耐候性 水系フッ素樹脂塗料	F☆☆☆☆	2	清水	0.12~0.20 (※0.10~0.12)	75~125
	水性ウレタンユニ	16kg 3kg (原色のみ)	JIS K 5500 2種 有機合成樹脂エマルジョンペイント 低VOC アクリルウレタン樹脂塗料	F☆☆☆☆	2	清水	0.12~0.20	80~133
	水性シリコンユニ	16kg 3kg (原色のみ)	JIS K 5500 2種 有機合成樹脂エマルジョンペイント 低VOC アクリルシリコン樹脂塗料	F☆☆☆☆	2	清水	0.12~0.20	80~133
	水性シリコンワークス	16kg 3kg (原色のみ)	高耐候性 水系アクリルシリコン樹脂塗料	F☆☆☆☆	2	清水	0.12~0.20	80~133
	水性モルコン	16kg 4kg	JIS K 5563 1種 超低VOC 水性反応硬化形エマルジョン塗料	F☆☆☆☆	2	清水	0.12~0.14	115~135
	エコシリコンつや消し	16kg 3kg	弾性特殊変性 シリコン樹脂つや消し塗料	F☆☆☆☆	2	清水	0.10~0.20	80~160

※平塗りの場合

■水性無機系塗料

(建築物のセメント系素地)

上塗	水性セラフレックスSi	15kgセット 3kgセット	超低汚染高耐候性2液反応硬化形 水性無機系塗料	F☆☆☆☆	2	清水	0.12~0.20	75~125
	水性セラフレックスF	15kgセット 3kgセット	超低汚染高耐候性2液反応硬化形 水性無機系フッ素配合塗料	F☆☆☆☆	2	清水	0.12~0.20	75~125
	水性無機コートSi	16kgセット 3.2kgセット	超高耐候性2液反応硬化形 水性無機系塗料	F☆☆☆☆	2	清水	0.12~0.20	80~133

■屋根用塗料

(住宅等の屋根)

上塗	エポーレ	16kgセット 3.2kgセット	エポキシ変性ポリウレタン 樹脂塗料	—	2	スズカシナー #2000	0.12~0.16	100~135
	ワイドルーフセラ	14kg	弱溶剤形アクリルシリコン樹脂 屋根用塗料	—	2	塗料用シナー	0.12~0.16	88~115
	ワイドルーフ	15kgセット	弱溶剤形ポリウレタン 樹脂塗料	—	2	塗料用シナー	0.12~0.16	95~125
	アクリルエポーレ	16kg	アクリル系トタンペイント	—	2	塗料用シナー	0.11~0.15	105~145
	サンルーフ	14 L	合成樹脂系トタンペイント	—	2	塗料用シナー	0.12~0.15 (0.10~0.13L/m ²)	115~145
	水性ベスコロ	15kg	水系アクリルシリコン 樹脂塗料	—	2	清水	0.12~0.15	100~125
下塗	水性ベスコロ下塗	14kg	カチオン系シーラー	—	1	無希釈 (清水)	0.15~0.20	70~95
	スズカアルマシーラー	13.5kgセット	特殊エポキシエマルジョン シーラー	F☆☆☆☆	1	無希釈 (清水)	0.12~0.50	25~110
	ベタールーフ	30kgセット	下地調整塗材	F☆☆☆☆	1	清水	1.3~1.5	20~23
	ベスコロフィラーHG	20kg	カチオン系下地調整塗材	—	1	清水	0.2~1.0	20~100

区分	商 品 名	容 量	JIS規格 品 種	ホルムアルデヒド 放散等級区分	標準 塗り 回数	希釈剤 (洗浄剤)	標準塗付量 (kg/m ² /回)	塗り面積 (参考値) (m ² /缶/回)
----	-------	-----	--------------	--------------------	----------------	--------------	---------------------------------	--

■防かび・防藻塗料(サニタリー工法)

上塗	サニタリーペイント	20kg	防かび塗料 つやなし (アクリル樹脂エマルジョン系)	F☆☆☆☆	2	清水	0.13~0.16	125~155
	サニタリーモダン	16kg	防かび塗料 半つや (アクリル樹脂エマルジョン系)	F☆☆☆☆	2	清水	0.20~0.25	65~80
	サニタリークロス	18kg	防かび塗料 ビニルクロス面用 (アクリル樹脂エマルジョン系)	F☆☆☆☆	2	清水	0.10~0.15	120~180
	サニタリー防露	18kg	防かび塗料 (結露防止タイプ) (アクリル樹脂エマルジョン系)	F☆☆☆☆	1	清水	0.9~1.1	16~20
	サニタリーコート	16kg	防かび・防藻塗料 つやなし (弱溶剤形アクリル樹脂系)	F☆☆☆☆	2	塗料用シンナー	0.09~0.11	145~175
	サニタリーコートグロス	16kg	防かび・防藻塗料 つやあり (弱溶剤形アクリル樹脂系)	F☆☆☆☆	2	塗料用シンナー	0.09~0.11	145~175
	サニタリーエナメルE	16kg	防かび・防藻塗料 つやあり (アクリル樹脂エマルジョン系)	F☆☆☆☆	2	清水	0.15~0.20	80~105
	サニタリーリシン	20kg	防かび・防藻塗料 砂壁状仕上 (アクリル樹脂エマルジョン系)	F☆☆☆☆	1	清水	1.5~1.8	11~13
	サニタリーローラー	16kg	防かび・防藻塗料 (弾性タイプ) (アクリル樹脂エマルジョン系)	F☆☆☆☆	2	清水	(基)0.7~0.8 (横)0.7~0.8	(基)20~22 (横)20~22
下塗	サニタリーシーラー	14kg	有機窒素系殺菌剤入り 溶剤系白色シーラー	F☆☆☆☆	1	無希釈 (ススカシンナー #1000)	0.12~0.17	80~115
	ホワイトナー	2kg	塩素系漂白剤 (水系)	—	1	—	0.10~0.15	13~20
	カビデッド	2kg	有機窒素系除菌剤 (水系)	—	1	—	0.10~0.15	13~20

(基)は基層塗り、(横)は模様塗り

■塗料用防かび・防藻剤

	バイテク水系外部用	180g	塗料用防かび 防藻剤 (水系)	—		—		
	バイテク水系内部用	180g	塗料用防かび剤 (水系)	—		—		
	バイテク溶剤用	180g	塗料用防かび 防藻剤 (溶剤系)	—		—		

■床用塗料

(コンクリート床・モルタル床)

上塗	スズカフロアWA	15kg 3kg	アクリル樹脂エマルジョン 床用塗料	F☆☆☆☆	2	清水	0.18~0.27 (kg/m ² /2回)	55~83 (m ² /缶/2回)
	スズカフロアA	15kg	アクリル樹脂床用塗料	F☆☆☆☆	2	スズカシンナー #1000	0.2~0.3 (kg/m ² /2回)	50~75 (m ² /缶/2回)
	スズカフロアE	16kgセット	エポキシウレタン樹脂 床用塗料	F☆☆☆☆	2	スズカシンナー #2000	0.3~0.4 (kg/m ² /2回)	40~53 (m ² /缶/2回)
下塗	スズカフロアEプライマー	16kgセット	2液形エポキシ樹脂 プライマー	F☆☆☆☆	1	無希釈 (スズカシンナー #33)	0.2~0.3	53~80

区分	商 品 名	容 量	JIS規格 品 種	ホルムアルデヒド 放散等級区分	標準 塗り 回数	希釈剤 (洗浄剤)	標準塗付量 (kg/m ² /回)	塗り面積 (参考値) (m ² /小缶/回)
----	-------	-----	--------------	--------------------	----------------	--------------	---------------------------------	---

■耐熱塗料

(プラント・ボイラーなどの鉄部)

上塗	スズカスターク#10 シルバー	16kg 4kg	シリコン樹脂系耐熱塗料 (常温乾燥形100~200℃)	—	1	スズカスターク 専用シンナー	0.08~0.15	105~200
上塗	スズカスターク#10 黒	4kg	シリコン樹脂系耐熱塗料 (常温乾燥形100~200℃)	—	1	スズカスターク 専用シンナー	0.14~0.22	18~28 (m ² /小缶/回)
下塗	スズカスターク#10プライマー	16kg 4kg	シリコン樹脂系耐熱塗料 (常温乾燥形100~200℃)	—	1	スズカスターク 専用シンナー	0.14~0.22	70~115
上塗	スズカスターク#200 シルバー	16kg 4kg	シリコン樹脂系耐熱塗料 (常温乾燥形200~300℃)	—	1	スズカスターク 専用シンナー	0.08~0.15	105~200
上塗	スズカスターク#200 黒	4kg	シリコン樹脂系耐熱塗料 (常温乾燥形200~300℃)	—	1	スズカスターク 専用シンナー	0.13~0.21	19~30 (m ² /小缶/回)
下塗	スズカスターク#200プライマー	16kg 4kg	シリコン樹脂系耐熱塗料 (常温乾燥形200~300℃)	—	1	スズカスターク 専用シンナー	0.13~0.21	75~125
上塗	スズカスターク#600 シルバー	16kg 3kg	シリコン樹脂系耐熱塗料 (常温乾燥形300~500℃)	—	1	スズカスターク 専用シンナー	0.06~0.12	135~265
上塗	スズカスターク#600 黒	4kg	シリコン樹脂系耐熱塗料 (常温乾燥形300~500℃)	—	1~2	スズカスターク 専用シンナー	0.12~0.22	18~33 (m ² /小缶/回)
下塗	スズカスターク#600プライマー	16kg 4kg	シリコン樹脂系耐熱塗料 (常温乾燥形300~500℃)	—	1	スズカスターク 専用シンナー	0.12~0.19	85~130

■溶剤系シーラー

(建築物のセメント系素地)

下塗	ラフトンエポキシシーラー	15kg	自己架橋形 エポキシ樹脂系シーラー	F☆☆☆☆	1	無希釈 (スズカシンナー #33)	0.10~0.17	88~150
	ビナクルシーラー	14kg	自己架橋形 合成樹脂系シーラー	F☆☆☆☆	1	無希釈 (スズカシンナー #1000)	0.10~0.17	82~140
	ビナクルホワイト	14kg		F☆☆☆☆	1	無希釈 (スズカシンナー #1000)	0.10~0.17	82~140
	ホワイトシーラー-EPO	15kgセット 5kgセット		F☆☆☆☆	1	スズカシンナー #33	0.08~0.18	83~185
	クリヤーシーラー-EPO	15kgセット 5kgセット	2液反応硬化形 エポキシ樹脂系シーラー	F☆☆☆☆	1~2	スズカシンナー #33	0.08~0.18 (1~2回)	83~185

■弱溶剤系シーラー

下塗	ワイドシーラー-EPO	14kg	弱溶剤反応硬化形 エポキシ樹脂系シーラー	F☆☆☆☆	1	無希釈 (塗料用シンナー)	0.10~0.17	80~140
	リフノン	16kgセット 3.2kgセット	ターベン可溶2液形万能シーラー	F☆☆☆☆	1~2	塗料用シンナー	0.08~0.18	90~200

区分	商 品 名	容 量	JIS規格 品 種	ホルムアルデヒド 放散等級区分	標準 塗り 回数	希 釈 剤 (洗 浄 剤)	標準塗付量 (kg/m ² /回)	塗り面積 (参考値) (m ² /大缶/回)
----	-------	-----	--------------	--------------------	----------------	------------------	---------------------------------	---

■水系シーラー

(建築物のセメント系素地)

下 塗	ラフトンEMシーラー	18kg	JIS K 5663 合成樹脂 エマルジョンシーラー	F☆☆☆☆	1	清水	0.07~0.11	164~257
	透明型EMシーラー	15kg	JIS K 5663 合成樹脂 エマルジョンシーラー	F☆☆☆☆	1	清水	0.07~0.11	136~214
	EMワイドシーラー	15kg	アクリル樹脂 エマルジョン系シーラー	F☆☆☆☆	1	清水	0.07~0.11	136~214
	水性ビナクル	14kg	特殊アクリル樹脂 エマルジョン系シーラー	F☆☆☆☆	1	無希釈 (清水)	0.07~0.11	127~200
	サミブラ	14kg	JIS K 5663 低VOC・特殊ウレタン変性シーラー	F☆☆☆☆	1	清水	0.07~0.11	127~200
	サミブラホワイト	16kg	JIS K 5663 低VOC・特殊ウレタン変性シーラー	F☆☆☆☆	1	清水	0.07~0.11	145~229
	AEPクリーンシーラー透明	15kg	JIS K 5663 合成樹脂 エマルジョンシーラー	F☆☆☆☆	1	清水	0.07~0.11	136~214
	AEPクリーンシーラーホワイト	18kg	JIS K 5663 合成樹脂 エマルジョンシーラー	F☆☆☆☆	1	清水	0.07~0.11	164~257
	カチオンシーラー-EPO	14kg	JIS K 5663 ナノ・カチオン系高浸透形 エポキシ変性シーラー	F☆☆☆☆	1	無希釈 (清水)	0.07~0.17	82~200

■可塑剤移行防止プライマー

下 塗	ラフトン逆プライマー	3kg 1kg	特殊変性湿分硬化形 ウレタン樹脂プライマー	F☆☆☆☆	1~2	無希釈 (ススカンナー #33)	※0.01 (kg/m ² /回)	※100 (m ² /kg/回)

※目地幅:50mm

■水性反応硬化形ヤニ止めシーラー

(建築物・内壁のセメント系素地・せっこうボード・木部)

下 塗	ヤニガード	15kg 4kg	水性反応硬化形 ヤニ止めシーラー カチオン系	F☆☆☆☆	1~2	清水	0.14~0.17	90~105

区分	商 品 名	容 量	JIS規格 品 種	ホルムアルデヒド 放散等級区分	標準 塗り 回数	希 釈 剤 (洗 浄 剤)	標準所要量 (kg/m ² /回)	塗り面積 (参考値) (m ² /大缶/回)
----	-------	-----	--------------	--------------------	----------------	------------------	---------------------------------	---

■有機系下地調整塗材

(建築物外壁・内壁の塗替)

下 塗	スズカブラサフ	20kg	JIS A 6916 建築用下地調整塗材 合成樹脂エマルジョン系下地調整塗材	F☆☆☆☆	1	清水	0.6~1.0	20~33
	スズカブラサフエアレス用	20kg	JIS A 6916 建築用下地調整塗材 合成樹脂エマルジョン系下地調整塗材	F☆☆☆☆	1	清水	0.6~0.8	25~33
	カチブラエアレス	20kg	合成樹脂エマルジョン系下地調整塗材	F☆☆☆☆	1	清水	0.2~1.0	20~100

区分	商品名	容量	JIS規格 品 種	ホルムアルデヒド 放散等級区分	標準 塗り 回数	希釈剤 (洗浄剤)	標準所要量 (kg/m ² /回)	塗り面積 (参考値) (m ² /大缶/回)
----	-----	----	--------------	--------------------	----------------	--------------	---------------------------------	---

機能形下地調整塗材

(建築物外壁・内壁のセメント系素地)

下塗	リメイクブラ	16kg	JIS A 6916 建築用下地調整塗材 合成樹脂エマルジョン系下地調整塗材 JIS A 6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E	F☆☆☆☆	1	清水	ウールローラー 0.3~0.5 砂骨ローラー 0.8~1.5	32~53 10~20
	リメイクブラRE	16kg	JIS A 6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材RE	F☆☆☆☆	1	清水	ウールローラー 0.3~0.5 砂骨ローラー 0.8~1.5	32~53 10~20
	リメイクエポ	15kgセット	機能形下地調整塗材	F☆☆☆☆	1	清水	0.2~0.3	50~75
	リメイクソフト	16kg	外壁塗膜防水材用改修塗材	F☆☆☆☆	1	清水	0.8~1.5	10~20
	リメイクシーラー-EPO	16kg	可とう形エポキシ変性合成樹脂 エマルジョン系改修用塗材	F☆☆☆☆	1	清水	0.2~0.5	32~80

セメント系下地調整塗材

(建築物外壁・内壁のセメント系素地)

下塗	ラフトンフィラー	30kgセット	JIS A 6916 建築用下地調整塗材 セメント系下地調整塗材1種	F☆☆☆☆	1	清水	(吹)0.7~1.0 (フ)0.7~1.0 (こ)0.8~1.7	(吹)30~42 (フ)30~42 (こ)17~37
	ラフトンカチオンフィラー	30kgセット	JIS A 6916 建築用下地調整塗材 セメント系下地調整塗材1種	F☆☆☆☆	1	清水	(吹)0.7~1.0 (フ)0.7~1.0 (こ)0.8~1.7	(吹)30~42 (フ)30~42 (こ)17~37
	ラフトンSCフィラー	22kgセット	JIS A 6916 建築用下地調整塗材 セメント系下地調整塗材2種	F☆☆☆☆	1	清水	(こ)1.8~3.6	(こ)6~12
	フラット	30kgセット	ポリマーセメント系下地調整塗材	—	1	清水	(吹)0.7~0.9 (フ)0.6~0.7 (こ)1.0	(吹)33~42 (フ)42~50 (こ)30
	ラバモルフ	27kgセット	可とう性壁面用下地調整塗材	F☆☆☆☆	1	清水	(吹)1.0~1.3 (フ)0.8~1.1 (こ)1.7~2.0	(吹)20~27 (フ)25~33 (こ)13~15
補修材	スズカ軽量ポリモルフ	12kgセット	軽量ポリマー セメントモルタル	—	1	清水	1箇所当り (幅100mm×深さ10mm×長さ200mm) 0.26~0.29kg/1箇所	

薄付け仕上塗材

(建築物外壁・内壁のセメント系素地)

主材	スズカリシン	20kg	JIS A 6909 建築用仕上塗材 外装エマルジョン系薄付け仕上塗材	F☆☆☆☆	1~2	清水	1.1~1.2	17~18
	スズカリシンベース	20kg	スズカリシンのベース	F☆☆☆☆		清水		
	ラフトンシリカリシン	20kg	JIS A 6909 建築用仕上塗材 外装い・撥水系薄付け仕上塗材	F☆☆☆☆	1~2	清水	1.1~1.2	17~18
	スズカローラーリシン	20kg	JIS A 6909 建築用仕上塗材 外装エマルジョン系薄付け仕上塗材	F☆☆☆☆	2	清水	0.64~0.72 (kg/m ² /2回)	27~31 (2回)
	スズカスキン	20kg	JIS A 6909 建築用仕上塗材 外装エマルジョン系薄付け仕上塗材	F☆☆☆☆	2	清水	2.4~2.6 (kg/m ² /2回)	7~8 (2回)
	ラフトン弾性リシン	20kg	JIS A 6909 建築用仕上塗材 可とう形外装エマルジョン系薄付け仕上塗材	F☆☆☆☆	2	清水	1.5~1.6 (kg/m ² /2回)	12~13 (2回)
	弾性ジュリン	16kg	可とう形ゆるく状仕上塗材	F☆☆☆☆	2	清水	0.9~1.2 (kg/m ² /2回)	13~17 (2回)

(吹)は吹付け塗り、(フ)はブラシ塗り、(こ)はこて塗り

区分	商 品 名	容 量	JIS規格 品 種	ホルムアルデヒド 放散等級区分	標準 塗り 回数	希釈剤 (洗浄剤)	標準所要量 (kg/m ² /回)	塗り面積 (参考値) (m ² /大缶/回)
----	-------	-----	--------------	--------------------	----------------	--------------	---------------------------------	---

■多機能性仕上塗材

(建築物外壁・内壁のセメント系素地)

主材	ビュレ	16kg	JIS A 6909 建築用仕上塗材 防水形外装エマルジョン系薄付仕上塗材	F☆☆☆☆	2	清水	(基)0.7~0.8 (横)0.7~0.8	(基)20~22 (横)20~22
	ビュレタイル	16kg	JIS A 6909 建築用仕上塗材 防水形外装エマルジョン系薄付仕上塗材	F☆☆☆☆	2	清水	(基)0.8~1.0 (横)0.6~0.8	(基)16~20 (横)20~26
	ビュレつや消し	16kg	JIS A 6909 建築用仕上塗材 防水形外装エマルジョン系薄付仕上塗材	F☆☆☆☆	2	清水	(基)0.7~0.8 (横)0.2~0.4	(基)20~22 (横)40~80

■高多機能性仕上塗材

(建築物外壁・内壁のセメント系素地)

主材	セラビュレ	16kg	JIS A 6909 建築用仕上塗材 防水形外装エマルジョン系薄付仕上塗材	F☆☆☆☆	2	清水	(基)0.7~0.8 (横)0.7~0.8	(基)20~22 (横)20~22
	セラビュレタイル	16kg	防水形外装エマルジョン系薄付仕上塗材	F☆☆☆☆	2	清水	(基)0.8~1.0 (横)0.6~0.8	(基)16~20 (横)20~26
	セラビュレつや消し	16kg	JIS A 6909 建築用仕上塗材 防水形外装エマルジョン系薄付仕上塗材	F☆☆☆☆	2	清水	(基)0.7~0.8 (横)0.2~0.4	(基)20~22 (横)40~80

(基)は基層塗り、(横)は模様塗り

■ALCパネル用省力形仕上塗材

主材	ALCフィニッシュ	20kg	ALCパネル用省力形 仕上塗材	F☆☆☆☆	2	清水	ローラー 0.25~0.30 吹付け 0.7~1.0 0.2~0.3	ローラー 13~21 吹付け 15~22

■多彩ジェル塗材

上塗	水性ジェルアートSi	16kg	高耐候性1液水性 アクリルシリコン樹脂系 多彩ジェル塗材	F☆☆☆☆	1~2 ※	清水	0.5~0.8	20~32
中塗	水性ジェルアート中塗	20kg	高耐候性1液水性 アクリルシリコン樹脂系 多彩ジェル塗材中塗	F☆☆☆☆	1	清水	0.2~0.3	67~100
下塗	水性ジェルアート下塗	14kg	高耐候性1液水性 アクリルシリコン樹脂系 多彩ジェル塗材下塗	F☆☆☆☆	1	清水	0.07~0.11	127~200

※ローラーでの施工は2回塗り

■個性創造仕上塗材

主材	ニュートーン	20kg	セラミック配合シリコン系 個性創造仕上塗材	F☆☆☆☆	2	清水	工法により 異なります	

■つや調整剤

	ファインフラットW	2kg	水系塗料用つや調整剤	—	—	—	—	—

区分	商品名	容量	JIS規格 品 種	ホルムアルデヒド 放散等級区分	標準 塗り 回数	希釈剤 (洗浄剤)	標準所要量 (kg/m ² /回)	塗り面積 (参考値) (m ² /大缶/回)
----	-----	----	--------------	--------------------	----------------	--------------	---------------------------------	---

■複層仕上塗材(主材)

(建築物外壁・内壁のセメント系素地)

主材	ラフトンジャンボ	20kg	JIS A 6909 建築用仕上塗材 合成樹脂エマルジョン系複層仕上塗材	F☆☆☆☆	1	清水	1.4~1.6	12~14
	ラフトンローラー	20kg	JIS A 6909 建築用仕上塗材 合成樹脂エマルジョン系複層仕上塗材	F☆☆☆☆	1~2	清水	1.0~1.6	12~20
	ラフトンジャンボRE	20kg	JIS A 6909 建築用仕上塗材 反応硬化形 合成樹脂エマルジョン系複層仕上塗材	F☆☆☆☆	1	清水	1.4~1.6	12~14
	ラフトンシリカジャンボ	20kg	JIS A 6909 建築用仕上塗材 けい酸質系複層仕上塗材	F☆☆☆☆	1	清水	1.4~1.6	12~14
	ラフトン弾性ジャンボG	20kg	JIS A 6909 建築用仕上塗材 防水形 合成樹脂エマルジョン系複層仕上塗材	F☆☆☆☆	2	清水	(基)1.5~1.8 (模)1.0~1.3	(基)11~13 (模)15~20
	ラフトン弾性ローラーG	20kg	JIS A 6909 建築用仕上塗材 防水形 合成樹脂エマルジョン系複層仕上塗材	F☆☆☆☆	2	清水	(基)1.0~1.2 (模)1.0~1.2	(基)16~20 (模)16~20
	ラフトン弾性ジャンボRE	20kg	JIS A 6909 建築用仕上塗材 合成樹脂エマルジョン系複層仕上塗材	F☆☆☆☆	2	清水	(基)1.5~1.8 (模)1.0~1.3	(基)11~13 (模)15~20
	ラフトン弾性ローラーRE	20kg	JIS A 6909 建築用仕上塗材 防水形 反応硬化形 合成樹脂エマルジョン系複層仕上塗材	F☆☆☆☆	2	清水	(基)1.0~1.2 (模)1.0~1.2	(基)16~20 (模)16~20

■厚付け仕上塗材

(建築物外壁・内壁のセメント系素地)

主材	ラフトンスタック	20kg	JIS A 6909 建築用仕上塗材 外装 合成樹脂エマルジョン厚付け仕上塗材	F☆☆☆☆	2	清水	(基)0.7~1.1 (模)3.3~3.8	(基)18~28 (模)5~6
	ラフトンスタックベース	20kg	ラフトンスタックのベース	F☆☆☆☆		清水		
	ラフトン弾性スタック	20kg	弾性厚付け仕上塗材	F☆☆☆☆	2	清水	(基)1.2~1.7 (模)3.0~3.5	(基)12~16 (模)5~6

■石材調仕上塗材

(建築物外壁・内壁のセメント系素地)

主材	ビッグストーン主材	20kg	石材調仕上塗材 (単色仕上げ)	F☆☆☆☆	1~2	清水	工法により 異なります	
上塗	エコシリコンクリヤー	15kg	有機無機ハイブリッドクリヤー	F☆☆☆☆	2	清水	0.10~0.13	115~150
	ビッグストーン上塗材	18kgセツ	ポリウレタン系半つや クリヤー	F☆☆☆☆	2	スズカシナー #2000	0.13~0.18	100~135
下塗	ビッグストーン下塗材	20kg	(ビッグストーンの下塗材)	F☆☆☆☆	1	清水	0.6~1.0	20~33
主材	ビッグストーンBW主材	20kg	石材調仕上塗材 (御影石調仕上げ)	F☆☆☆☆	4~7	清水	工法により 異なります	
上塗	ビッグストーンBW上塗材	15kgセツ	アクリルシリコン系 クリヤー	F☆☆☆☆	2	ビッグストーンBW 上塗材シンナー	0.13~0.15	100~115
下塗	ビッグストーンBW下塗材	20kg	(ビッグストーンBWの下塗材)	F☆☆☆☆	1	清水	0.3~1.0	20~65

(基)は基層塗り、(模)は模様塗り

区分	商 品 名	容 量	JIS規格 品 種	ホルムアルデヒド 放散等級区分	標準 塗り 回数	希 釈 割 (洗 浄 剤)	標準所要量 (kg/m ² /回)	塗り面積 (参考値) (m ² /大缶/回)
----	-------	-----	--------------	--------------------	----------------	------------------	---------------------------------	---

■アクリルゴム系外壁用塗膜防水材

(建築物外壁・内壁のセメント系素地)

防水層	ラフトンボースイタイル	18kg	JIS A 6021 建築用塗膜防水材 外壁用アクリルゴム系1成分形	F☆☆☆☆	2	清水	(基)1.5~1.8 (膜)0.7~1.3	(基)10~12 (膜)14~25
	ラフトンボースイタイルR	18kg	JIS A 6021 建築用塗膜防水材 外壁用アクリルゴム系1成分形	F☆☆☆☆	2	清水	(基)1.0~1.2 (膜)1.0~1.2	(基)15~18 (膜)15~18
上塗	ラフトンボースイタイル水性トップU	16kg	ラフトンボースイタイルの上塗材 (水系)	F☆☆☆☆	2	清水	0.15~0.20	80~105
	ラフトンボースイタイルトップコート	15kgセット	ラフトンボースイタイルの上塗材 (溶剤系)	F☆☆☆☆	2	スズカシンナー #2000	0.15~0.20	75~100

■呼吸形厚膜仕上塗材

(建築物外壁・内壁のセメント系素地)

主材	コキュートーン	18kg	呼吸形厚膜仕上塗材(弱溶剤系)	F☆☆☆☆	1	塗料用シンナー	1.2~1.4	12~15
	コキュートーンW	20kg	合成樹脂エマルジョン系 複層仕上塗材	F☆☆☆☆	1	清水	0.8~1.2	16~25
上塗	コキュートップ	16kg	コキュートーンの上塗材	F☆☆☆☆	2	塗料用シンナー	0.15~0.20	80~105
	コキューエナメル	16kg	コキュートーンWの上塗材	F☆☆☆☆	2	清水	0.12~0.20	80~133
下塗	コキューシーラー	14kg	[コキュートーン, コキュートーンW, コキュダンセイ, コキューソフト]の下塗材	F☆☆☆☆	1	無希釈 (スズカシンナー #1000)	0.10~0.17	82~140
	コキューシーラー水性	16kg	呼吸形仕上材用下塗材	F☆☆☆☆	1	清水	0.07~0.11	145~229
主材	コキュダンセイG	20kg	JIS A 6909 建築用仕上塗材 防水形 合成樹脂エマルジョン系復層仕上塗材	F☆☆☆☆	2	清水	(基)1.5~1.8 (膜)1.0~1.3	(基)11~13 (膜)15~20
	コキュダンセイローラーG	20kg	JIS A 6909 建築用仕上塗材 防水形 合成樹脂エマルジョン系復層仕上塗材	F☆☆☆☆	2	清水	(基)1.0~1.2 (膜)1.0~1.2	(基)16~20 (膜)16~20
	コキューソフト	16kg	防水形外装合成樹脂 エマルジョン系薄付仕上塗材	F☆☆☆☆	2	清水	(基)0.7~0.8 (膜)0.7~0.8	(基)20~22 (膜)20~22
上塗	コキュダンエナメルU	16kg	呼吸形仕上材用上塗材	F☆☆☆☆	2	清水	0.12~0.20	80~133
	コキュートップつや有	16kg	呼吸形仕上材用上塗材	F☆☆☆☆	2	塗料用シンナー	0.11~0.15	105~145

(下)は下吹き、(上)は上吹き、(基)は基層塗り、(膜)は模様塗り

区分	商 品 名	容 量	JIS規格 品 種	ホルムアルデヒド 放散等級区分	標準 塗り 回数	希 釈 剤 (洗 浄 剤)	標準塗付量 (kg/m ² /回)	塗り面積 (参考値) (m ² /大缶/回)
----	-------	-----	--------------	--------------------	----------------	------------------	---------------------------------	---

■浸透性吸水防止材

(建築物のセメント系素地)

上塗	シートン	12kg	シラン系浸透性吸水防止材	F☆☆☆☆	2-3	無希釈 (塗料用シンナー)	0.12~0.15 ※0.20~0.25	80~100 50~60
	ネオシートン	12kg	シラン系浸透性吸水防止材	F☆☆☆☆	2	無希釈 (塗料用シンナー)	0.10~0.12	100~120

■低汚染形内装用模様塗料

※ALC/パネル/コンクリートブロックなどの場合
(建築物内壁のセメント系素地・せっこうボード)

上塗	ラフトンフレッシュクリーン	16kg	JIS K 5668 合成樹脂エマルジョン模様塗料2種 JIS K 5663 合成樹脂エマルジョンペイント1種	F☆☆☆☆	2	清水	(標)0.36~0.46 (kg/m ² /2回)	35~45
	ラフトンフレッシュゆずはだ	16kg	JIS K 5668 合成樹脂エマルジョン模様塗料2種	F☆☆☆☆	1	清水	(標)0.3~0.4 (多)0.4~0.5	(標)40~53 (多)32~40

(標)は標準仕上げの場合、(多)は多彩仕上げの場合

区分	商 品 名	容 量	JIS規格 品 種	ホルムアルデヒド 放散等級区分	標準 塗り 回数	希 釈 剤 (洗 浄 剤)	標準所要量 (kg/m ² /回)	塗り面積 (参考値) (m ² /大缶/回)
----	-------	-----	--------------	--------------------	----------------	------------------	---------------------------------	---

■内装用仕上塗材

(建築物内壁のセメント系素地・せっこうボード)

上塗	ラフトン内部用	20kg	JIS K 5668 合成樹脂エマルジョン模様塗料2種	F☆☆☆☆	1	清水	0.5~0.7	28~40
	スズカジュラク	20kg	JIS A 6909 建築用仕上塗材 内装エマルジョン系薄付仕上塗材	F☆☆☆☆	1~2	清水	0.6~0.8	25~33

■調湿形内装用仕上塗材

(建築物内壁のセメント系素地・せっこうボード)

上塗	調湿クリーン	20kg	調湿形内装用模様塗料	F☆☆☆☆	2	清水	工法により 異なります	

■結露防止仕上塗材

(建築物内部のセメント系素地・せっこうボード)

上塗	スズカ防露	18kg	結露防止内装用仕上塗材	F☆☆☆☆	1	清水	0.9~1.1	16~20
下塗	スズカ防露プライマー	18kg	スズカ防露の下塗塗材	F☆☆☆☆	1	清水	0.07~0.11	164~257

■軒裏・天井塗替用仕上塗材

上塗	ノキテンくん	20kg	水系自己架橋形 アクリルシリコン系仕上塗材	F☆☆☆☆	2	清水	0.5~0.8 (kg/m ² /2回)	25~40 (m ² /缶/2回)

区分	商 品 名	容 量	JIS規格 品 種	ホルムアルデヒド 放散等級区分	標準 塗り 回数	希釈剤 (洗浄剤)	標準所要量 (kg/m ² /回)	塗り面積 (参考値) (m ² /大缶/回)
----	-------	-----	--------------	--------------------	----------------	--------------	---------------------------------	---

■調整・仕上工法

(建築物外部・内部・階段部・玄関・柱)

主材	スズカFC平滑	20kg	無機質シリカ系調整仕上塗材 平滑仕上	F☆☆☆☆	2	清水	(充)1.1~1.3 (仕)0.7~0.9	(こ)9~11
	スズカFCローラー	20kg	無機質シリカ系調整仕上塗材 デザイン仕上	F☆☆☆☆	2	清水	工法により 異なります	
	スズカFCロッキー	20kg	無機質シリカ系調整仕上塗材 粗肌デザイン仕上	F☆☆☆☆	2	清水	(充)1.1~1.3 (仕)2.1~2.3	(こ)5.5~6.0
下塗	スズカFC厚付け	20kg	無機質シリカ系下地補修塗材	F☆☆☆☆	—	清水	—	—
上塗	スズカFC (半艶有り)	16kg	アクリル樹脂エマルジョン系 半艶エナメル	F☆☆☆☆	2	清水	0.19~0.21	76~84
下塗	スズカFCシーラー	15kg	FC-II 塗り専用シーラー	F☆☆☆☆	1	無希釈 (スズカシンナー #33)	0.12~0.14	105~125
上塗	スズカFCエアレス	20kg	調整仕上塗材 (エアレスタイプ)	F☆☆☆☆	1~2	清水	0.5~0.7	29~40

(充)は充てん調整塗り、(仕)は仕上塗り、(こ)はこて塗り

区分	商 品 名	容 量	JIS規格 品 種	ホルムアルデヒド 放散等級区分	標準 塗り 回数	希釈剤 (洗浄剤)	標準塗付量 (kg/m ² /回)	塗り面積 (参考値) (m ² /大缶/回)
----	-------	-----	--------------	--------------------	----------------	--------------	---------------------------------	---

■剥離剤

	スズカリムーバー	16kg	建築用塗膜剥離剤	—	1~2	—	0.7~1.0	16~22
	ワイドリムーバー	16kg	建築用非塩素系 塗膜剥離剤	—	1~2	—	0.3~1.0	16~53

■廃塗料固化材

	ゲルダッシュ	1kg	溶剤系廃塗料固化材	—	—	—	—	—
	マイティ固化	1kg	水系廃塗料・洗浄液固化材	—	—	—	—	—

■UR都市機構向け仕上塗材

上塗	スズカOFP上塗り	16kg 3kg	ワンデフィニッシュペイント	F☆☆☆☆	1	スズカOFP 専用シンナー	0.11~0.15	105~145
下塗	スズカOFP下塗り	16kg	(スズカOFP専用下塗塗料)	F☆☆☆☆	1	スズカOFP 専用シンナー	0.12~0.16	100~135
上塗	スズカFP	16kg	フレックスペイント	F☆☆☆☆	1~2	スズカFPシンナー	0.15~0.20	80~105
	スズカFP (艶有り)	16kg	フレックスペイント	F☆☆☆☆	2	スズカFPシンナー	0.13~0.15	105~125
	スズカFEP	16kg	フレックスエマルジョンペイント	F☆☆☆☆	1~2	清水	0.25~0.30 (kg/m ² /2回)	53~64 (m ² /缶/2回)
	スズカFEP-II 艶有り	16kg	有光フレックスエマルジョンペイント	F☆☆☆☆	2	清水	0.11~0.15	105~145

区分	商品名	容量	JIS規格 品 種	ホルムアルデヒド 放散等級区分	標準 塗り 回数	希釈剤 (洗浄剤)	標準塗付量 (kg/m ² /回)	塗り面積 (参考値) (m ² /大缶/回)
----	-----	----	--------------	--------------------	----------------	--------------	---------------------------------	---

■高日射反射率塗料

上塗	ワイドエポレーFクール	14kgセット 2.8kgセット	弱溶剤形高日射反射率塗料 JIS K 5658 1級 JIS K 5659 1級 JIS K 5675 2種1級	—	2※	塗料用シンナー	0.10~0.16	85~115
	ワイドエポレーSiクール	16kgセット 3.2kgセット	弱溶剤形高日射反射率塗料 JIS K 5658 2級 JIS K 5659 2級 JIS K 5675 2種2級	—	2※	塗料用シンナー	0.10~0.16	100~135
	ワイドエポレーUクール	16kgセット 3.2kgセット	弱溶剤形高日射反射率塗料 JIS K 5658 3級 JIS K 5659 3級 JIS K 5675 2種3級	—	2※	塗料用シンナー	0.10~0.16	100~135
	ワイドエポレークール中塗り	16kgセット 3.2kgセット	弱溶剤形高日射反射率塗料 JIS K 5659 中塗り塗料	—	1	塗料用シンナー	0.12~0.16	100~135
	ワイドフッソ遮熱α	16kgセット	弱溶剤形ふっ素樹脂 高日射反射率塗料	—	2	塗料用シンナー	0.12~0.16	100~135
	ワイドシリコン遮熱α	14kgセット	弱溶剤形アクリルシリコン 高日射反射率塗料	—	2	塗料用シンナー	0.12~0.16	85~115
	1液ワイドシリコン遮熱α	15kg	自己架橋弱溶剤形アクリルシリコン 高日射反射率塗料	—	2	塗料用シンナー	0.12~0.16	95~120
	クールトップSiスーパー	16kg	水系高日射反射率塗料 JIS K 5675 1種 2級	—	2	清水	0.12~0.15	105~135
	クールトップSi	16kg	セラミック配合水系屋根用 高日射反射率塗料	—	2	清水	0.12~0.15	105~135
	クールトップUスーパー	16kg	水系高日射反射率塗料 JIS K 5675 1種 3級	—	2	清水	0.12~0.15	105~135
	クールトップU	16kg	水系高日射反射率塗料 JIS K 5675 1種 3級	—	2	清水	0.12~0.15	105~135
	カベクールSi	16kg	水性反応硬化形 アクリルシリコン樹脂塗料	—	2	清水	0.15~0.2	80~105
	セラビューレCOOL	16kg	多機能形シリコン樹脂系 単層弾性塗材	—	2	清水	(基)0.7~0.8 (横)0.7~0.8	(基)20~22 (横)20~22
	クールトップ#1000N	20kg	スレート・銅板屋根用 高日射反射率塗料	—	2	清水	0.25	40
	クールトップ#3000N	20kg	防水層保護仕上材 (軽歩行用)	—	2	清水	3リットル 3.675kg/缶 0.5~0.8 砂付アスファルト 0.65~0.75	3リットル 3.675kg/缶 35~40 砂付アスファルト 25~30
	クールトップ#3500N	20kg	防水層保護仕上材 (非歩行用)	—	2	清水	3リットル 3.675kg/缶 0.25~0.3 砂付アスファルト 0.35~0.5	3リットル 3.675kg/缶 35~60 砂付アスファルト 40~60
	クールトップ#5000セラミック	20kg	防水層保護仕上材 (軽歩行用)	—	2	清水	0.4~0.8	25~50
	クールトップボドウ	18kg	歩道用水系 高日射反射率塗料	—	2	清水	中塗り 0.6~1.0 上塗り 0.4~0.6	18~30 30~45
中塗	レベクールコート	10kg	アクリル系合成樹脂 エマルジョン塗材	—	1~2	清水	0.8~1.0	10~13
	断熱クールバインダー	10kg	遮熱断熱工法用 中塗材	F☆☆☆☆	2	清水	ローラー 0.5~0.75 吹付け 0.75~1.0	ローラー 13~20 吹付け 10~13
下塗	EMクールシーラー	16kg	高日射反射率外壁塗料用 水系シーラー	—	1	清水	0.10~0.12	135~160
	クールシーラーワイド	14kg	弱溶剤反応硬化剤形 エポキシ樹脂系シーラー	—	1	無希釈 (塗料用シンナー)	0.08~0.17	80~175
	クールシーラーS	14kg	高日射反射率外壁塗料用 溶剤系シーラー	—	1	無希釈 (スズカシンナー #1000)	0.12~0.17	80~115
	ワイドラスノンCOOL	18kgセット	高日射反射率塗料用 2液形弱溶剤さび止め塗料	—	1~2	塗料用シンナー	0.2~0.24	75~90
	エポクールワイド	16kg	高日射反射率塗料用 1液形弱溶剤エポキシ樹脂系 さび止め塗料	—	1~2	無希釈 (塗料用シンナー)	0.12~0.16	100~135
	EMエポクール	16kg 3kg	高日射反射率塗料用 1液形水系エポキシ変性 さび止め塗料	—	1~2	清水	0.11~0.15	105~145

(基)は基層塗り、(横)は模様塗り ※建築工事標準仕様書に基づきJIS K 5658・JIS K 5659の場合は1回

区分	商 品 名	容 量	JIS規格 品 種	ホルムアルデヒド 放散等級区分	標準 塗り 回数	希釈剤 (洗浄剤)	標準塗分量 (kg/m ² /回)	塗り面積 (参考値) (m ² /缶/回)
----	-------	-----	--------------	--------------------	----------------	--------------	---------------------------------	--

■水系・1液形自己架橋アクリルウレタン塗膜防水材 (ベランダ・開放廊下の防水および美装)

防水層	アクアボウスイ	16kg 4kg	アクリルゴム系防水材	F☆☆☆☆	2	無希釈 (清水)	0.7~1.1	14~22
下塗	アクアボウスイプライマー	15kg 3kg	アクアボウスイ下塗材	F☆☆☆☆	1	無希釈 (清水)	0.10~0.15	100~150

■ベランダ用防水材 (ベランダ)

防水層	ラバモルベランダ用R	18kgセット	ベランダ簡易防水材 (ローラー用)	F☆☆☆☆	2	無希釈 (清水)	2.6~3.6 (kg/m ² /2回)	5~7 (m ² /缶/2回)

■ウレタン塗膜防水材 (建築物の屋上防水・床の防水・バルコニーの防水)

防水層	スズカボウスイ	18kgセット	ウレタン塗膜防水材	F☆☆☆☆	2	無希釈 (スズカシナー #2000)	2.0~2.5 (kg/m ² /2回)	7~9 (m ² /缶/2回)
	ワンツースボウスイECO	18kgセット	JIS A 6021 建築用塗膜防水材 屋根用ウレタンゴム系高伸長形2成分形	F☆☆☆☆	2	無希釈 (スズカシナー #2000)	2.0~2.6 (kg/m ² /2回)	7~9 (m ² /缶/2回)
下塗	スズカボウスイプライマー	16kg 4kg	スズカボウスイの下塗材	F☆☆☆☆	2	スズカシナー #2000	0.26~0.30 (kg/m ² /2回)	50~60 (m ² /缶/2回)
	ボウスイプライマーECO	16kg	ワンツースボウスイECOの 下塗材	F☆☆☆☆	2	無希釈 (スズカシナー #2000)	0.26~0.30 (kg/m ² /2回)	55~60 (m ² /缶/2回)
	水性ボウスイプライマーECO	16kgセット	ワンツースボウスイECOの 水系下塗材	F☆☆☆☆	2	清水	0.26~0.30 (kg/m ² /2回)	55~60 (m ² /缶/2回)

■防水層保護仕上材

上塗	スズカボウスイトップコート 標準色	15kgセット 2.5kgセット	防水層保護上塗材 (溶剤系)	F☆☆☆☆	2	スズカシナー #2000	0.20~0.26 (kg/m ² /2回)	60~75 (m ² /缶/2回)
	スズカボウスイトップコート シルバー	18kg	防水層保護上塗材 (溶剤系)	F☆☆☆☆	2	スズカシナー #2000	0.30~0.36 (kg/m ² /2回)	50~60 (m ² /缶/2回)
	水性ボウスイトップCOOL	15kgセット 3kgセット	防水層保護 高日射反射率塗料	F☆☆☆☆	2	清水	0.24~0.30 (kg/m ² /2回)	50~62 (m ² /缶/2回)
	クールトップ#300Si	16kg	防水層保護 高日射反射率塗料	—	2	無希釈 (清水)	0.20~0.40 (kg/m ² /2回)	40~80 (m ² /缶/2回)
	クールトップ#500Si	16kg	塩ビ防水シート専用アクリルシリコン 高日射反射率塗料	—	2	無希釈 (清水)	0.3~0.5 (kg/m ² /2回)	32~53 (m ² /缶/2回)
	ボウスイEMトップK	18kg	防水層保護上塗材(水系) 軽歩行用	F☆☆☆☆	2	清水	1.0~1.5 (kg/m ² /2回)	12~18 (m ² /缶/2回)
	ボウスイEMトップH	15kg	防水層保護上塗材(水系) 非歩行用	F☆☆☆☆	2	無希釈 (清水)	0.2~0.3 (kg/m ² /2回)	50~75 (m ² /缶/2回)
	HPTトップS	18kg	防水層保護上塗材(水系) 軽歩行用	F☆☆☆☆	2	清水	1.0~1.5 (kg/m ² /2回)	12~18 (m ² /缶/2回)
	HPTトップFS	20kg	防水層保護上塗材(水系) 細骨タイプ 軽歩行用	F☆☆☆☆	2	清水	0.8~1.2 (kg/m ² /2回)	16~25 (m ² /缶/2回)
	HPTトップNS	18kg	防水層保護上塗材(水系) 難燃タイプ 軽歩行用	F☆☆☆☆	2	清水	1.0~1.5 (kg/m ² /2回)	12~18 (m ² /缶/2回)
下塗	HPTトップP 標準色(シルバー除く)	15kg	防水層保護上塗材(水系) 非歩行用	F☆☆☆☆	2	無希釈 (清水)	0.2~0.3 (kg/m ² /2回) (下地に汚染があります)	50~75 (m ² /缶/2回)
	HPTトップP シルバー(輝シルバー)	15kg	防水層保護上塗材(水系) 非歩行用	F☆☆☆☆	1~2	無希釈 (清水)	0.15~0.3 (kg/m ² /2回)	50~100 (下地に汚染があります)
	ボウスイEMトップ用シーラー	16kg	ボウスイEMトップ専用シーラー (溶剤系)	F☆☆☆☆	1	無希釈 (スズカシナー #2000)	0.1~0.2	80~160
	アスファルトシーラー	16kg	ウレタン樹脂系プライマー	F☆☆☆☆	1	無希釈 (スズカシナー #2000)	0.1~0.2	80~160

区分	商品名	容量	JIS規格 品 種	ホルムアルデヒド 放散等級区分	標準 塗り 回数	希釈剤 (洗浄剤)	標準塗付量 (kg/m ² /回)	塗り面積 (参考値) (m ² /大缶/回)
----	-----	----	--------------	--------------------	----------------	--------------	---------------------------------	---

■防水層用下地調整材

粉体	レベモル#100A (混和液:レベモルカチオン#700B)	20kg	汎用セメントモルタル	F☆☆☆☆	1	清水	1mm厚 1.7 ※(20:2)	12.9
	レベモル#100SL (混和液:レベモルカチオン#700B)	20kg	セルフレベリング型 セメントモルタル	F☆☆☆☆	1	清水	1mm厚 1.7 ※(20:2)	12.9
	レベモル#200A (混和液:レベモルカチオン#700B)	20kg	厚付け用セメントモルタル	F☆☆☆☆	1	清水	10mm厚 19 ※(20:1)	1.1
	レベモル#300CA (混和液:レベモルカチオン#700B)	20kg	薄付け用セメントモルタル	F☆☆☆☆	1~2	清水	1mm厚 1.7 ※(20:3)	13.5
混和液	レベモルカチオン#700B	18kg	カチオン系混和材	F☆☆☆☆	—	—	—	—
セット	レベモルカチオン#100セット	22.5kgセット	コテ用パール缶セット	F☆☆☆☆	1	清水	2mm厚 3.4	6.5
	レベモルカチオン#300Cセット	16kgセット	ローラー用パール缶セット	F☆☆☆☆	1	清水	1mm厚 1.7	9.1
粉体	レベモルカチオンワンK	20kg	一材型カチオン系 セメントモルタル(コテ用)	F☆☆☆☆	1	清水	1mm厚 1.7	11.8
	レベモルカチオンワンR	20kg	一材型カチオン系 セメントモルタル(ローラー用)	F☆☆☆☆	1	清水	1mm厚 1.7	11.8

※: 混合比率(粉体:混和液)

■窯業系サイディング塗替用塗料(WB仕上工法)

上塗	水性セラフレックスF	15kgセット 3kgセット	水性2液形ふっ素樹脂塗料	F☆☆☆☆	2	清水	0.12~0.20	75~125
	水性セラフレックスSi	15kgセット 3kgセット	水性2液形アクリルシリコン 樹脂塗料	F☆☆☆☆	2	清水	0.12~0.20	75~125
	ウォールバリア水性	16kg	水性UV架橋形アクリル シリコン遮熱塗料	—	2	清水	0.15~0.20	80~107
	ウォールバリアワイド	15kg	弱溶剤系自己架橋形アクリル シリコン遮熱塗料	—	2	塗料用シンナー	0.12~0.20	75~125
	ウォールバリアCR	16kgセット	弱溶剤系2液形シリコン 変性クリヤー塗料	—	2	塗料用シンナー	0.12~0.14	114~133

■塗布型制振防音材

主材	シャオンクール	18kg	アクリル系エマルジョン塗料	F☆☆☆☆	2	清水	0.25~0.3	60~72

■ポリマーセメント系塗膜防水材

防水層	レインガード	32kgセット	ポリマーセメント系塗膜防水材	F☆☆☆☆	3	清水	(フ)0.2 (下)0.80 (上)0.7	(フ)160 (下)40 (上)45
	レインガードクロス	1×100m	補強材	—	—	—	—	100

(フ)はプライマー、(下)は下塗、(上)は上塗

■天然アスファルト系防錆塗料

上塗	テックスマスチック	18kg	天然アスファルト系 防錆塗料(銅板屋根用)	—	(口)2 (吹)1	塗料用シンナー	(口)0.2~0.25 (吹)0.4~0.5	(口)70~90 (吹)36~45

(は)は刷毛塗り、(口)はローラー塗り、(吹)は吹付塗り

国土交通大臣認定防火材料商品一覧表

認定番号	品目名	該当商品名
NM-8585 QM-9816 RM-9364	塗料塗装／不燃材料 塗料塗装／準不燃材料 塗料塗装／難燃材料	エスコートECO※ エスコートホープDX※ AEPクリーン70 AEPクリーン60 AEPクリーン各色 水性モルコン AEPモダン100 AEPクリーングロス グロリス ラフトンEMエナメル※ アクリルバーン ニューモルコンNEO 水性無機コートSi※
NM-8571 QM-9811 RM-9366	無機質砂壁状吹付材塗り／不燃材料 無機質砂壁状吹付材塗り／準不燃材料 無機質砂壁状吹付材塗り／難燃材料	ラフトンシリカリシン
NM-8572 QM-9812 RM-9361	有機質砂壁状塗料塗り／不燃材料 有機質砂壁状塗料塗り／準不燃材料 有機質砂壁状塗料塗り／難燃材料	スズカリシン スズカジュラク ラフトン内部用 スズカ防露 ニュートーン 調湿クリーン さざなみ仕上げ 平滑仕上げ ジュラク仕上げ さざなみ仕上げ さざなみライン仕上げ さざなみ仕上げ スパニッシュ仕上げ フラット仕上げ ウェーブ仕上げ ヒキズリ仕上げ
NM-8573 QM-9813 RM-9362	複合型化粧用仕上材塗り／不燃材料 複合型化粧用仕上材塗り／準不燃材料 複合型化粧用仕上材塗り／難燃材料	ラフトンシリカジャンボ※

※防火材料認定は専用仕様となりますので別途お問い合わせください。

日本工業規格(JIS)該当商品一覧表

規格番号	規格名称	種類	該当商品名
JIS K 5516	合成樹脂調合ペイント	1種	エスコートECO エスコートホープDX
JIS K 5621	一般さび止めペイント	2種	速乾ラスノン5621
JIS K 5674	鉛・クロムフリーさび止めペイント	1種	速乾ラスノン5674
JIS K 5551	構造物用さび止めペイント	C種 1号及び2号	ワイドラスノンEPO ワイドラスノンCOOL
JIS K 5658	建築用耐候性上塗り塗料	1級	ワイドエボールF ワイドエボールFクール
		2級	ワイドエボールSi ワイドエボールSiクール
		3級	ワイドエボールU ワイドエボールUクール
JIS K 5659	鋼構造物用耐候性塗料	上塗り塗料 1級	ワイドエボールF ワイドエボールFクール
		上塗り塗料 2級	ワイドエボールSi ワイドエボールSiクール
		上塗り塗料 3級	ワイドエボールU ワイドエボールUクール
		中塗り塗料	ワイドエボール中塗り ワイドエボールクール中塗り
JIS K 5660	つや有合成樹脂エマルションペイント		水性シリコンユニ 水性ウレタンユニ AEPクリーニングロス
JIS K 5663	合成樹脂エマルションペイント 及びシーラー	合成樹脂エマルションペイント 1種	AEPクリーン70 AEPクリーン60 AEPクリーン AEPモダン100 水性モルコン ラフトンフレッシュクリーン
	合成樹脂エマルションペイント 及びシーラー	合成樹脂エマルションシーラー	AEPクリーンシーラー透明 AEPクリーンシーラーホワイト カチオンシーラー-EPO ラフトンEMシーラー 透明型EMシーラー サミプラ サミプラホワイト
JIS K 5668	合成樹脂エマルション模様塗料	2種	ラフトン内部用 ラフトンフレッシュクリーン ラフトンフレッシュゆずはだ
JIS K 5670	アクリル樹脂系非水分散形塗料		ニューモルコンNEO
JIS K 5675	屋根用高日射反射率塗料	1種	2級高・中明度 3級高・中明度 3級低明度 クールトップSiスーパー クールトップUスーパー クールトップU
		2種	1級高・中・低明度 2級高・中・低明度 3級高・中・低明度 ワイドエボールFクール ワイドエボールSiクール ワイドエボールUクール

規格番号	規 格 名 称	種 類		呼 び 名	該 当 商 品 名
JIS A 6021	建築用塗膜防水材	外壁用アクリルゴム系1成分形			ラフトンボースイタイル ラフトンボースイタイルR
		屋根用ウレタンゴム系高伸長形(旧1類)一般用2成分形			ワンツーボウスイECO
JIS A 6909	建築用仕上塗材	薄付け仕上塗材	外装いけい酸質系薄付け仕上塗材	外装薄塗材Si	ラフトンシリカリシン
			外装合成樹脂エマルジョン系薄付け仕上塗材	外装薄塗材E	スズカリシン スズカローラーリシン スズカスキシン
			可とう形外装合成樹脂エマルジョン系薄付け仕上塗材	可とう形外装薄塗材E	ラフトン弾性リシン
			防水形外装合成樹脂エマルジョン系薄付け仕上塗材	防水形外装薄塗材E	セラビューレ セラビューレつや消し ビューレ ビューレタイル ビューレつや消し
			内装合成樹脂エマルジョン系薄付け仕上塗材	内装薄塗材E	スズカジュラク
		厚付け仕上塗材	外装合成樹脂エマルジョン系厚付け仕上塗材	外装厚塗材E	ラフトンスタッコ
		複層仕上塗材	いけい酸質系複層仕上塗材	複層塗材Si	ラフトンシリカジャンボ
			合成樹脂エマルジョン系複層仕上塗材	複層塗材E	ラフトンジャンボ ラフトンローラー
			防水形合成樹脂エマルジョン系複層仕上塗材	防水形複層塗材E	ラフトン弾性ジャンボG ラフトン弾性ローラーG コキューダンセイG コキューダンセイローラーG
			反応硬化形合成樹脂エマルジョン系複層仕上塗材	複層塗材RE	ラフトンジャンボRE
			防水形反応硬化形合成樹脂エマルジョン系複層仕上塗材	防水形複層塗材RE	ラフトン弾性ジャンボRE ラフトン弾性ローラーRE
		可とう形改修用仕上塗材	可とう形合成樹脂エマルジョン系改修用仕上塗材	可とう形改修塗材E	リメイクブラ
			可とう形反応硬化形合成樹脂エマルジョン系改修用仕上塗材	可とう形改修塗材RE	リメイクブラRE
JIS A 6916	建築用下地調整塗材	セメント系下地調整塗材	1 種	下地調整塗材C-1	ラフトンフィラー ラフトンカチオンフィラー
			2 種	下地調整塗材C-2	ラフトンSCフィラー
		合成樹脂エマルジョン系下地調整塗材		下地調整塗材E	スズカブラサフ スズカブラサフエアレス用 リメイクブラ