

高級 屋根用塗料

トタン・スレート・新生瓦

No.20

標準色見本帳(総合版)

水性ベスコロ ■ エポーレ ■ ワイドエポーレシリーズ ■

ワイドルーフセラ ■ 1液ワイドシリコン ■

ワイドルーフ ■ アクリルエポーレ ■

ROOF PAINT



スズカファイン

高級
屋根用塗料

ROOF PAINT

No.20

スズカファイン株式会社



スズカファイン株式会社

営業本部	〒510-0101 三重県四日市市楠町小倉1058-4	☎059-397-2187 FAX059-397-6191
研究開発本部	〒519-0851 三重県四日市市塩浜町1番地	☎059-346-1116 FAX059-346-4585
札幌支店	〒061-3243 北海道石狩市新港東2-17-1	☎01133-60-6311 FAX01133-62-4313
東京支店	〒102-0025 東京都江戸川区松江4-25-13	☎03-5661-2211 FAX03-5661-2020
名古屋支店	〒453-0837 愛知県名古屋市中村区二瀬町110-1	☎052-411-1255 FAX052-412-7337
大阪支店	〒575-0831 大阪府四條畷市節屋398-12	☎072-862-1601 FAX072-862-1561
広島支店	〒733-0833 広島県広島市西区商工センター4-6-1	☎082-277-1116 FAX082-277-6217
四国支店	〒763-0083 香川県丸亀市土器町北1-36	☎0877-24-4621 FAX0877-24-4624
九州支店	〒811-2315 福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原4-2-28	☎092-938-0071 FAX092-938-0075
郡山営業所	〒963-0724 福島県郡山市田村町上行合字南川134-1	☎024-956-3306 FAX024-956-7086
新潟営業所	〒950-0063 新潟県新潟市東区上王瀬町1-30	☎025-271-2345 FAX025-271-2350
北関東営業所	〒281-0811 埼玉県比企郡滑川町羽尾1186-18	☎0493-57-0020 FAX0493-56-4516
静岡営業所	〒422-8036 静岡県静岡市駿河区敷地1-26-14	☎054-236-0825 FAX054-237-5020
金沢営業所	〒925-0856 石川県金沢市専光寺町ヨ26-3	☎076-267-1922 FAX076-267-1930
播磨営業所	〒679-4155 兵庫県たつの市揖保町揖保中474	☎0791-67-1468 FAX0791-67-8866
沖縄営業所	〒903-0072 沖縄県那覇市真地345-1-201	☎098-836-7399 FAX098-916-7400
仙台出張所	〒989-304 宮城県柴田郡村田町大字村田字西ヶ丘3-7	☎0224-82-1633 FAX0224-83-6110
千葉出張所	〒285-0813 千葉県佐倉市石川620-1	☎043-486-0096 FAX043-481-3761
多摩出張所	〒191-0062 東京都日野市多摩平3-31-10	☎042-581-2155 FAX042-585-1976
三重出張所	〒510-0101 三重県四日市市楠町小倉1058-4	☎059-397-6115 FAX059-397-2100
松山出張所	〒791-8042 愛媛県松山市南吉田町2072-3	☎089-905-6733 FAX089-905-6733
熊本出張所	〒961-0107 熊本県上益城郡嘉島町上仲間394-1	☎096-237-3342 FAX096-237-3347
宮崎出張所	〒880-0912 宮崎県宮崎市赤江飛江田1208	☎0985-50-6840 FAX0985-50-6841
鹿児島出張所	〒890-0073 鹿児島県鹿児島市宇宿7-3-32-103	☎099-264-3661 FAX099-264-3661

59

URL <http://www.suzukafine.co.jp/>

●この見本帳に記載の商品の内容は、改良などのため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
●この見本帳に記載以外の下地や様で塗装される場合は、最寄りの営業所にお問い合わせください。

14/5

頒布価格 600円

ROOF PAINT

屋根を美しく護る！
SUZUKAのルーフペイントシリーズ

商品名	水性ベスコロ	エポーレ	ワイドエポーレF	ワイドエポーレSi
系統	水性アクリルシリコン樹脂系	エポキシ変性ポリウレタン樹脂系(溶剤形)	弱溶剤形ふっ素樹脂系(エポキシウレタン変性タイプ)	弱溶剤系エポキシシリコン変性ポリウレタン樹脂系
荷姿	1液性	2液性	2液性	2液性
耐候性	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
適用屋根	新生瓦 (カラーベスト・コロニアル)・ トタン・スレート・ セメント瓦	新生瓦 (カラーベスト・コロニアル)・ トタン・スレート・ セメント瓦	新生瓦 (カラーベスト・コロニアル)・ トタン・スレート・ セメント瓦	新生瓦 (カラーベスト・コロニアル)・ トタン・スレート・ セメント瓦

商品名	ワイドエポーレU	ワイドルーフセラ	1液ワイドシリコン	ワイドルーフ
系統	弱溶剤系エポキシ変性ポリウレタン樹脂系	弱溶剤系アクリルシリコン樹脂系	弱溶剤系アクリルシリコン樹脂系	弱溶剤系ポリウレタン樹脂系
荷姿	2液性	1液性	1液性	2液性
耐候性	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
適用屋根	新生瓦 (カラーベスト・コロニアル)・ トタン・スレート・ セメント瓦	新生瓦 (カラーベスト・コロニアル)・ トタン・スレート・ セメント瓦	新生瓦 (カラーベスト・コロニアル)・ トタン・スレート・ セメント瓦	新生瓦 (カラーベスト・コロニアル)・ トタン・スレート・ セメント瓦

商品名	アクリルエポーレ
系統	弱溶剤系アクリル樹脂系
荷姿	1液性
耐候性	★★★
適用屋根	トタン

ワイドラスノンEPO JIS K 5551 C種 1号及び2号適合
JASS 18 M-109相当

2液形弱溶剤変性エポキシ樹脂さび止め塗料

色相 赤さび色・グレー・白
容量 18kgセット(主剤16.2kg・硬化剤1.8kg)

エポマイルド

弱溶剤系エポキシ樹脂さび止め塗料

色相 赤さび色・グレー・白
容量 16kg・4kg

エポプラ

無希釈1液形エポキシ樹脂さび止め塗料

色相 赤さび色・グレー・白
容量 15kg・4kg

さびストップ


さび反応形変性エポキシ樹脂系さび止め塗料

色相 赤さび色・グレー・白
容量 14kgセット(主剤13kg・硬化剤1kg)
4kgセット(主剤3.7kg・硬化剤0.3kg)


トタン屋根のさび止めには、
いずれかをご使用ください。

- ワイドラスノンEPO
- エポマイルド
- エポプラ
- さびストップ


ライトグリーン




アーモンドブラウン




グリーン





ダークグレー




ディープグリーン




ダークグリーン




フレッシュグリーン





モスグリーン




クリーム





赤さび色




レッドブラウン





コーヒーブラック





コバルトブルー





ロイヤルブルー





しゃくどう





チョコレート




オーシャンブルー




ブルーブラック




ニューチョコレート





カカオブラウン




ナスコン





チャコールグレー





こげ茶




黒




ノアール




シルバー





ブラウン




スカイブルー



ニューグレー



メタリックB



シルバーブラック

- 水性ベスコロ・エポーレ・ワイドエポーレシリーズ・ワイドルーフセラ・1液ワイドシリコンは原色もあります。
また調色も承ります。

(注)本ルーフペイントはモニエル瓦などの乾燥洋瓦や陶器瓦には塗装できません。

ワイドエポーレSiのシルバー色は、新生瓦・スレート・セメント瓦面には塗装できません。

■ この色見本は紙に塗装していますので、実際の色調とは多少異なることがあります。

■ 塗料により、同一色でも色・つやに多少の差異がある場合があります。

■ ご注文をいただく際には
「水性ベスコロ色名」
「エポーレ色名」
「ワイドエポーレF色名」
「ワイドエポーレSi色名」
「ワイドエポーレU色名」
「ワイドルーフセラ色名」
「1液ワイドシリコン色名」
「ワイドルーフ色名」
「アクリルエポーレ色名」とご指定ください。

■ 塗料の色によっては調色扱いとなり納期までに時間がかかる場合がありますので、最寄りの営業所へお問い合わせください。

■ 標準色一覧表 (●印が標準色です。)

色 名	水性ベスコロ	エポーレ	ワイドエポーレシリーズ	ワイドルーフセラ	1液ワイドシリコン	ワイドルーフ	アクリルエポーレ
ライトグリーン		●					
グリーン	●						
ディープグリーン	●				●		
フレッシュグリーン		●	●	●		●	●
クリーム		●					●
アーモンドブラウン		●					●
ダークグレー	●				●		
ダークグリーン		●			●		
モスグリーン			●	●	●	●	
赤さび色		●	●	●	●	●	●
レッドブラウン	●						
しゃくどう		●	●	●		●	
ニューチョコレート	●						
こげ茶	●	●	●	●	●	●	●
ブラウン	●					●	
コーヒーマット		●	●	●	●		
チョコレート		●	●	●	●		
カカオブラウン	●	●	●	●	●	●	●
黒	●	●	●	●	●	●	
スカイブルー	●				●	●	
コバルトブルー	●	●					●
オーシャンブルー	●	●	●	●	●	●	●
ナスコン	●	●	●	●	●	●	●
ノール		●	●	●	●		
ニューグレー	●	●	●	●	●	●	●
ロイヤルブルー		●			●		
ブルーブラック		●	●	●	●		
チャコールグレー		●	●	●	●		
シルバー			●※				
メタリックB	●						
シルバーブラック	●						

※シルバー色はワイドエポーレSiのみとなります。

水性ベスコロ

水性アクリルシリコン樹脂系

■特長

- ・アクリルシリコン樹脂が優れた耐久性・高光沢を発揮します。
- ・水系のため、作業面が安全で既存塗膜をリフティングさせません。
- ・下塗りは、カチオン系で、付着性に優れています。

■使用方法

希 釈 剤	清水	
希 釈 率	はけ塗り・ローラー塗り	3～5 %
	エアレス塗り	3～10 %
塗装方法	はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗り	
塗装間隔	2時間以上 (23℃)	
塗り面積	100～125㎡/ 缶 (1回塗り)	
(塗付量)	0.12～0.15kg/㎡/1回	
塗 回 数	2回塗り	

■素地別標準塗装系

素 地	新生瓦屋根・波形スレート屋根		セメント瓦屋根	トタン屋根
	素地の劣化が 軽度の場合	素地の劣化が 著しい場合		
下塗塗料	水性ベスコロ下塗	ワイドシーラーEPO	ラフンカチオンフィラー ガファエリス	エポマイルド
上塗塗料	水性ベスコロ			

●水性ベスコロ下塗はカチオン系ですので、一般の水素塗料と絶対に混ぜないでください。

■容量

水性ベスコロ	15kg
水性ベスコロ下塗	14kg

エポール

エポキシ変性ポリウレタン樹脂系

■特長

- ・当社が独自に開発した樹脂 (エポキシ変性ポリウレタン樹脂) を用いた新しいタイプの塗料です。
- ・光沢・耐久性・付着性が格段に優れています。
- ・可とう性・耐汚染性に優れています。

■使用方法

希 釈 剤	スズカシンナー #2000	
希 釈 率	はけ塗り・ローラー塗り	20～30 %
	エアレス塗り	20～40 %
塗装方法	はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗り	
塗装間隔	16時間以上 (23℃)	
塗り面積	100～135㎡/ 缶 (1回塗り)	
(塗付量)	0.12～0.16kg/㎡/1回	
塗 回 数	2回塗り	
可使時間	8時間 (23℃)	

■素地別標準塗装系

素 地	トタン屋根			新生瓦屋根 波形スレート屋根	セメント瓦屋根
	エポマイルド	エポブラ	さびストップ エポール	ラフンカチオンフィラー ワグ	ラフンカチオンフィラー ガファエリス
下塗塗料	エポマイルド	エポブラ	さびストップ エポール	ラフンカチオンフィラー ワグ	ラフンカチオンフィラー ガファエリス
上塗塗料	エポール				

※下塗塗料にラフンカチオンフィラーを塗装する場合、上塗りの艶が若干劣る場合がありますので、ラフンカチオンフィラーの上にシーラーの塗装をお奨めします。

■容量

エポール	16kgセット (主剤 15kg・硬化剤 1kg)
	3.2kgセット (主剤 3kg・硬化剤 0.2kg)

2液形ですので、主剤に硬化剤を規定の割合で混合、十分にかくはんし、可使時間以内に使用してください。

ワイドエポールシリーズ

高耐候性弱溶剤2液形樹脂塗料 JIS K 5658・JIS K 5659 (シルバーはJIS非該当)

■特長

- ・緻密で強靱な塗膜は、長期にわたり厳しい自然環境から建物を守ります。
- ・特殊な防カビ・防藻剤の配合で微生物の発生を抑制します。
- ・強溶剤塗料のような刺激臭がなく、塗装環境の改善がはかれます。

■使用方法

希 釈 剤	塗料用シンナー	
希 釈 率	はけ塗り・ローラー塗り	0～10 %
	エアレス塗り	10～20 %
塗装方法	はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗り	
塗装間隔	16時間以上 (23℃)	
塗り面積	ワイドエポールF: 85～140㎡/ 缶 (1回塗り)	
	ワイドエポールSi・U: 100～160㎡/ 缶 (1回塗り)	
(塗付量)	0.10～0.16kg/㎡/1回	
塗 回 数	2回塗り	
可使時間	ワイドエポールF 5時間 (23℃) ワイドエポールSi・U 8時間 (23℃)	

■素地別標準塗装系

素 地	トタン屋根				新生瓦屋根 波形スレート屋根	セメント瓦屋根
	エポマイルド	エポブラ	さびストップ	ワイドラフンEPO	ワイドシーラーEPO	ラフンカチオンフィラー ガファエリス
下塗塗料	エポマイルド	エポブラ	さびストップ	ワイドラフンEPO	ワイドシーラーEPO	ラフンカチオンフィラー ガファエリス
上塗塗料	ワイドエポールシリーズ					

※下塗塗料にラフンカチオンフィラーを塗装する場合、上塗りの艶が若干劣る場合がありますので、ラフンカチオンフィラーの上にシーラーの塗装をお奨めします。

■容量

ワイドエポールF	14kgセット (主剤 13kg・硬化剤 1kg)
	2.8kgセット (主剤 2.6kg・硬化剤 0.2kg)
ワイドエポールSi	16kgセット (主剤 15kg・硬化剤 1kg)
	3.2kgセット (主剤 3kg・硬化剤 0.2kg)
ワイドエポールU	16kgセット (主剤 15kg・硬化剤 1kg)
	3.2kgセット (主剤 3kg・硬化剤 0.2kg)

2液形ですので、主剤に硬化剤を規定の割合で混合、十分にかくはんし、可使時間以内に使用してください。

ワイドエポールSiのシルバーは、新生瓦・スレート・セメント瓦に塗装できません。

ワイドルーフセラ

弱溶剤形アクリルシリコン樹脂系屋根用塗料

■特長

- ・驚くほど肉持ちが良く、高光沢な塗膜が得られます。
- ・アクリルシリコン樹脂を使用し、耐候性に優れるため、光沢が長持ちします。
- ・専用添加剤を添加すると、より過酷な条件に耐える塗膜にパワーアップします。

■使用方法

希 釈 剤	塗料用シンナー	
希 釈 率	はけ塗り・ローラー塗り	0～15 %
	エアレス塗り	10～20 %
塗装方法	はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗り	
塗装間隔	4時間以上 (23℃)	
塗り面積	85～115㎡/ 缶 (1回塗り)	
(塗付量)	0.12～0.16kg/㎡/1回	
塗 回 数	2回塗り	

■素地別標準塗装系

素 地	トタン屋根			新生瓦屋根
	エポマイルド	エポブラ	さびストップ	ワイドシーラーEPO
下塗塗料	エポマイルド	エポブラ	さびストップ	ワイドシーラーEPO
上塗塗料	ワイドルーフセラ			

■容量

ワイドルーフセラ	14kg	専用添加剤 (別売り)	1kg
----------	------	-------------	-----

1液ワイドシリコン

弱溶剤形アクリルシリコン樹脂系 F☆☆☆☆

■特長

- ・塗料用シンナーで希釈できる1液形アクリルシリコン樹脂塗料です。
- ・長期耐候性、光沢保持性に優れています。

■使用方法

希 釈 剤	塗料用シンナー	
希 釈 率	はけ塗り・ローラー塗り	5～15 %
	エアレス塗り	10～15 %
塗装方法	はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗り	
塗装間隔	4時間以上 (23℃)	
塗り面積	95～125㎡/ 缶 (1回塗り)	
(塗付量)	0.12～0.16kg/㎡/1回	
塗 回 数	2回塗り	

■素地別標準塗装系

素 地	トタン屋根				新生瓦屋根 波形スレート屋根	セメント瓦屋根
	エポマイルド	エポブラ	さびストップ	ワイドラフンEPO	ワイドシーラーEPO	ラフンカチオンフィラー ガファエリス
下塗塗料	エポマイルド	エポブラ	さびストップ	ワイドラフンEPO	ワイドシーラーEPO	ラフンカチオンフィラー ガファエリス
上塗塗料	1液ワイドシリコン					

※下塗塗料にラフンカチオンフィラーを塗装する場合、上塗りの艶が若干劣る場合がありますので、ラフンカチオンフィラーの上にシーラーの塗装をお奨めします。

■容量

1液ワイドシリコン	15kg	1液ワイドシリコン (7分つや・5分つや・3分つや)	15kg
-----------	------	----------------------------	------

ワイドルーフ

弱溶剤形ポリウレタン樹脂系

■特長

- ・塗料用シンナーで希釈できる2液形ポリウレタン樹脂塗料です。
- ・はけ目の少ない、つやの良い塗膜が得られます。

■使用方法

希 釈 剤	塗料用シンナー	
希 釈 率	はけ塗り・ローラー塗り	5～15 %
	エアレス塗り	10～20 %
塗装方法	はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗り	
塗装間隔	3時間以上 (23℃)	
塗り面積	95～125㎡/ 缶 (1回塗り)	
(塗付量)	0.12～0.16kg/㎡/1回	
塗 回 数	2回塗り	
可使時間	8時間 (23℃)	

■素地別標準塗装系

素 地	トタン屋根				新生瓦屋根 波形スレート屋根	セメント瓦屋根
	エポマイルド	エポブラ	さびストップ	ワイドラフンEPO	ワイドシーラーEPO	ラフンカチオンフィラー ガファエリス
下塗塗料	エポマイルド	エポブラ	さびストップ	ワイドラフンEPO	ワイドシーラーEPO	ラフンカチオンフィラー ガファエリス
上塗塗料	ワイドルーフ					

※下塗塗料にラフンカチオンフィラーを塗装する場合、上塗りの艶が若干劣る場合がありますので、ラフンカチオンフィラーの上にシーラーの塗装をお奨めします。

■容量

ワイドルーフ	15kgセット (主剤 13kg・硬化剤 2kg)
--------	---------------------------

2液形ですので、主剤に硬化剤を規定の割合で混合、十分にかくはんし、可使時間以内に使用してください。

アクリルエポール

アクリル樹脂系

■特長

- ・塗料用シンナーで希釈でき、塗装作業性に優れています。
- ・速乾性ですので、結露によるつや引け、白化が生じにくいです。

■使用方法

希 釈 剤	塗料用シンナー	
希 釈 率	はけ塗り・ローラー塗り	10～20 %
	エアレス塗り	10～30 %
塗装方法	はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗り	
塗装間隔	4時間以上 (23℃)	
塗り面積	110～145㎡/ 缶 (1回塗り)	
(塗付量)	0.11～0.15kg/㎡/1回	
塗 回 数	2回塗り	

■素地別標準塗装系

素 地	トタン屋根		
	エポマイルド	エポブラ	さびストップ
下塗塗料	エポマイルド	エポブラ	さびストップ
上塗塗料	アクリルエポール		

※下塗塗料にワイドラフンEPOは使用できません。

■容量

アクリルエポール	16kg
----------	------

○記載の数値は標準の数値です。素地の状態、気象現象や塗装条件などによって増減することがあります。

素地調整

素地調整が十分でないと、塗膜のはがれ、割れなどの原因になりますので、素地調整は入念に行ってください。

■ トタン屋根

- トタンの発錆部は、サンダー・ワイヤーブラシ・ペーパーなどを用いて入念にさびを除去する。
- 花咲き・チョーキングなど劣化している塗膜を皮すき・サンダー・ワイヤーブラシなどを用い除去する。
- 油脂類はシンナーで拭き取る。
- ゴミ・ほこり・砂など汚染付着物を高圧洗浄機（10MPa以上）による水洗いで清掃する。

■ スレート屋根

- フックボルト及び取り付け金具などに発生しているさびはワイヤーブラシ・ペーパーなどを用いて除去する。
- 花咲き（はがれ）・チョーキングなど劣化している塗膜を皮すき・ワイヤーブラシなどを用い除去する。
- 素地表面の汚染物（黒く汚染している）、ゴミ・泥・コケなどを高圧洗浄機（10MPa以上）による水洗いで清掃する。（スレート板の溝・重なり部分・ボルト周辺は入念に清掃する。）
- 素地を十分に乾燥させる。（1日以上放置する。）

■ セメント瓦屋根

- 素地表面のぜい弱層、劣化している旧塗膜、汚染付着物を高圧洗浄機（10MPa以上）による水洗いで清掃する。
- 素地を十分に乾燥させる。（1日以上放置する。）

■ 新生瓦（カラーベスト・コロニアル）屋根

- 素地表面のぜい弱層、劣化している既存塗膜、汚染付着物を高圧洗浄機（10MPa以上）による水洗いで清掃する。（特にコロニアル板と板のすき間には入念に清掃する。）
- 素地を十分に乾燥させる。（1日以上放置する。）

注）高圧洗浄機による水洗いができない場合は、ブラシなどを併用する水洗いを実施してください。
注）補修塗りは同一塗料ロットで塗装してください。

塗装上の注意事項

- ① 使用前に塗料をよくかはんしてください。
 - ② 塗料が乾くまでに、降雨・降雪・結露が懸念される場合、屋根の表面温度が50℃以上の場合、外気温が5℃以下、湿度が85%以上の場合は、塗装を避けてください。
 - ③ 素地は十分に乾燥させてください。未乾燥で塗装しますと、つや引け・ふくれ・はがれ・割れなどの原因になりますのでご注意ください。
 - ④ 他の塗料や所定以外のシンナーの混合は避けてください。
 - ⑤ 塗付量が少ないと十分な塗膜性能が得られませんので、所定の塗付量を塗装してください。
 - ⑥ トタン素地の露出部、さびの生じているところなどは、必ずさび止め塗料を塗装してください。
 - ⑦ 各工程の塗装間隔は所定の時間を守ってください。また、山間部などで、夜露が早く降りる地域では、塗装を早めに終え、乾燥時間を確保してください。
 - ⑧ 塗装面を歩行する場合は、塗膜が乾いていることを必ず確認してください。
 - ⑨ トタンの山の部分や継ぎ目、折り曲げ部分は膜厚がうすくなりがちですので、全面塗装の前に拾い塗りをおすすめします。
 - ⑩ エアレス塗りの場合、特に塗装ミストの飛散には、留意してください。汚染・臭いのトラブルが出ないように、十分な養生を行い、また風向きなどを考慮して、塗装してください。
 - ⑪ 既存塗膜の種類や劣化状態によっては、溶剤などの影響で既存塗膜を侵し、ちぢみや再溶解を生じることがありますので、試し塗りで確認後、本塗装に入ってください。また既存塗膜の劣化が著しい場合は、ガムテープによるテーピング試験で付着性をチェックしてください。
 - ⑫ 溶剤系塗料の場合、開口部などから溶剤蒸気が室内に入らないように目張りなどをしてください。
 - ⑬ 洗浄機などによる水洗い時の屋根は、滑りやすいので、足元にご注意ください。
 - ⑭ 新生瓦の場合、上下の板の重なり部にすき間が少ない場合は、塗装前にスパーサー部材（タスパーサー等）を挿入し、排水機能を維持してください。塗装後にやむをえず、皮スキなどで縁切りする場合は、塗膜を傷めないように十分注意してください。
 - ⑮ 水系塗料の場合、塗膜乾燥初期の降雨により、塗膜から界面活性剤が溶出し、雨水が集中する箇所での泡の発生、COD値上昇の可能性があります。雨水が河川に流入するおそれがある場合、地域の排水基準に則した管理を行ってください。
 - ⑯ 低温または高湿度などの気象条件下では、塗膜の乾燥が遅れるため、降雨の影響を受けない施工計画を立ててください。
- 塗膜上に鳥の糞、砂、泥、有機物（木の葉）、金属（くぎ）などを放置すると、塗膜に変色、剥離などの悪影響を及ぼします。その都度、清掃してください。
- 製品の容器には、取扱い上の注意事項などを記載していますので、必ずお読み頂き、正しく安全にご使用ください。特に、引火及び有害の危険性がある製品は、十分に注意し、安全対策を行ってください。
- 詳細な内容が必要なときは、安全データシート（SDS）をご参照ください。