

高級さび止め塗料

ラスノンシリーズ



スズカファイト

高級さび止め塗料

ラスノンシリーズ

ラスノンシリーズは、それぞれ最高級のさび止め顔料を主成分に、優れた展色剤を組み合わせで設計した、強力な防せい性を発揮する高級さび止め塗料です。

種類

商品名	種 別	系 統
速乾ラスノン5625	JIS K 5625 シアナミド鉛さび止めペイント2種	合成樹脂系
速乾ラスノン5621	JIS K 5621 一般用さび止めペイント2種	合成樹脂系
速乾ラスノン	一般用さび止めペイント	合成樹脂系

用途

一般鉄骨・工場建屋鉄骨・架台・看板・手すり・門扉・軽量鉄骨など鉄構造物の防せい

JIS K 5625

シアナミド鉛さび止めペイント-2種

速乾ラスノン5625

速乾ラスノン5625は、シアナミド鉛を用いたさび止め塗料で、形成する塗膜は、特有の強じんな防せい性を有します。

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

容 量

速乾ラスノン5625
赤さび色……………20kg

色 名	赤さび色
危険物表示	指定可燃物 可燃性液体類
G H S 表 示	キシレン
有機溶剤種別	第 三 種

性 能

試験方法は、JIS K 5625シアナミド鉛さび止めペイント2種に準ずる。

試験項目	規 格	試験成績
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなく一様になるものとする。	合 格
塗 装 作 業 性	はけ塗りで塗装作業に支障があってはならない。	合 格
乾 燥 時 間 h (表面乾燥性)	8以下	合格(2)
塗 膜 の 外 観	塗膜の外観が正常であるものとする。	合 格
上 塗 り 適 合 性	上塗りに支障があってはならない。	合 格
耐 屈 曲 性	直径6mmの折り曲げに耐えるものとする。	合 格
付 着 安 定 性	はがれを認めないものとする。	合 格
耐複合サイクル防食性	36サイクルの試験に耐えるものとする。	合 格
加 熱 残 分 %	75以上	77
溶 剤 不 溶 物 %	45以上	57
溶剤不溶物中の シアナミド鉛(PbCN ₂) %	17以上	18
防せい(錆)性	24か月の試験で塗面にさびがなく、塗膜をはがしたとき、さびの程度が見本品に比べて大きくないものとする。	合 格

標準塗装仕様

工 程	塗 料	調 合 (重量比)	標準塗付量 (kg/m ² /回)	塗回数	塗装間隔 (23℃)	塗装方法
素地調整	ワイヤーブラシ、ケレン棒、電動工具などを用いて、さび、付着物などを入念に除去し清掃する。油類は溶剤拭きで除去する。					
下塗り	速乾ラスノン5625 塗料用シンナー	100 は け 0~5 エアレス 5~10	0.10~0.17	1~2	24時間~ 6ヵ月	はけ塗り エアレス塗り
上塗り	適合上塗塗料 { 合成樹脂調合ペイント (エスコートホープDX) } { 特殊アクリル樹脂塗料 (アクリルバーン) }					
標準膜厚35μm (塗付量 0.14kg/m ²)						

JIS K 5621

一般用さび止めペイント2種

速乾ラスノン5621

速乾ラスノン5621は、乾燥が速く、防せい力・付着性・作業性に優れる経済的なさび止め塗料です。

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

容 量

速乾ラスノン5621
赤さび色・ねずみ色 ……20kg

色 名	赤さび色	ねずみ色
危険物表示	指定可燃物 可燃性液体類	指定可燃物 可燃性液体類
G H S 表 示	キシレン	キシレン
有機溶剤種別	第 三 種	第 三 種

性 能

試験方法は、JIS K 5621一般用さび止めペイント2種に準ずる。

試験項目	規 格	試験成績
容器の中の状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなく一様になる。	合 格
塗 装 作 業 性	支障がない。	合 格
表 面 乾 燥 性	表面乾燥する。(8時間以内)	合格(30分)
塗 膜 の 外 観	正常である。	合 格
上 塗 り 適 合 性	支障がない。	合 格
耐 屈 曲 性	折り曲げに耐える。	合 格
付 着 安 定 性	はがれを認めない。	合 格
サイクル腐食性	28サイクルで膨れ、さび及びはがれがない。	合 格
加熱残分(重量分率%)	70以上	79
防せい(錆)性	6ヵ月の防せい(錆)性をもつ。	合 格

標準塗装仕様

工 程	塗 料	調 合 (重量比)	標準塗付量 (kg/m ² /回)	塗回数	塗装間隔 (23℃)	塗装方法
素地調整	ワイヤーブラシ、ケレン棒、電動工具などを用いて、さび、付着物などを入念に除去し清掃する。油類は溶剤拭きで除去する。					
下塗り	速乾ラスノン5621 塗料用シンナー	100 は け 0~5 エアレス 5~10	0.09~0.17	1~2	24時間~ 6ヵ月	はけ塗り エアレス塗り
上塗り	適合上塗塗料 (合成樹脂調合ペイント(エスコートホープDX) 特殊アクリル樹脂塗料(アクリルバーン))					
標準膜厚35μm (塗付量 0.14kg/m ²)						

注)仕様に記載の各数値は、すべて標準のものです。被塗物の形状・種類・素地の状態・塗装方法・気象条件などにより増減します。

一般用さび止めペイント

速乾ラスノン

速乾ラスノンは、乾燥が速く作業性に優れ
最も汎用的に使用される一般さび止め塗料です。

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

容 量

速乾ラスノン

赤さび色・ねずみ色 …… 4kg

色 名	赤さび色	ねずみ色
危険物表示	指定可燃物 可燃性液体類	指定可燃物 可燃性液体類
GHS表示	キシレン	キシレン
有機溶剤種別	第三種	第三種

性 能

試験方法は、JIS K 5621一般用さび止めペイント2種に準ずる。

試験項目	規 格	試験成績
容器の中の状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になる。	合 格
塗 装 作 業 性	支障がない。	合 格
表 面 乾 燥 性	表面乾燥する。(8時間以内)	合格(30分)
塗 膜 の 外 観	正常である。	合 格
上 塗 り 適 合 性	支障がない。	合 格
耐 屈 曲 性	折り曲げに耐える。	合 格
付 着 安 定 性	はがれを認めない。	合 格
サイクル腐食性	28サイクルで膨れ、さび及びはがれがない。	合 格
加熱残分(重量分率%)	70以上	79
防せい(錆)性	6ヵ月の防せい(錆)性をもつ。	合 格

標準塗装仕様

工 程	塗 料	調 合 (重量比)	標準塗付量 (kg/m ² /回)	塗回数	塗装間隔 (23℃)	塗装方法
素地調整	ワイヤーブラシ、ケレン棒、電動工具などを用いて、さび、付着物などを 入念に除去し清掃する。油類は溶剤拭きで除去する。					
下塗り	速乾ラスノン 塗料用シンナー	100 は け 0~5 エアレス 5~10	0.09~0.17	1~2	24時間~ 6ヵ月	はけ塗り エアレス塗り
上塗り	適合上塗塗料 (合成樹脂調合ペイント(エスコートホープDX) 特殊アクリル樹脂塗料(アクリルバラン))					

標準膜厚35μm (塗付量 0.14kg/m²)

注)仕様に記載の各数値は、すべて標準のものです。被塗物の形状・種類・素地の状態・
塗装方法・気象条件などにより増減します。

塗装上の注意事項

- 使用前に、塗料は十分にかくはんしてご使用ください。
- 開缶後の保管には、少量の塗料用シンナーを塗料の表面に張ってください。
- コンクリート・モルタル・スレートなどのアルカリ性素材には塗装しないようにしてください。
- 常時浸水する部位には、使用を避けてください。
- 高湿時、強風時および気温が5℃以下、50℃以上の場合は、塗装を避けてください。
- 降雨・降雪が予想される場合は、塗装を避けてください。
- 素地は十分乾燥させてください。
- 塗装間隔時間は必ず厳守してください。
- 塗装用具は塗装後できるだけ早く、塗料用シンナーなどで洗浄してください。
- 他の塗料とは、絶対に混入しないでください。
- エアレス塗装の場合は養生を行い、塗料の飛散に十分注意してください。

取扱い上の注意事項

●製品を正しく安全にご使用いただくために、下記の事項を守ってください。

- 刺激臭はほとんどありませんが、溶剤系塗料ですので有機溶剤中毒を起こすおそれがあります。
密閉された場所では、十分な局所排気装置を設け、適切な保護具を着けて作業してください。
- 引火性の液体ですので、火気のあるところでは使用しないでください。
- 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて下記の保護具を着用してください。
・有機ガス用防毒マスクまたは送気マスク・頭巾・保護めがね・長袖の作業衣・えり巻きタオル・保護手袋・前掛けなど
- スプレーミストや臭い・蒸気などが、居住者・隣家・車輛などに、飛散しないように留意し、十分な養生を行ってください。
また、屋外で使用する場合は、家屋の換気口、空気取入れ口などから溶剤蒸気が室内に入らないように目張りなどをしてください。
- 臭いは、食料品・飲食物・衣類などに、うつる場合がありますので、作業場所から遠ざけるかまたは、養生するなど、十分に注意してください。
- 容器から取り出すときには、こぼれないようにしてください。もしこぼれた場合には、布で拭き取って、水の入った容器に保管してください。
- 皮膚に付着した場合には、直ちに多量の石けん水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化があるときは、医師の診察を受けてください。
- 蒸気・臭いなどを吸い込んで気分が悪くなったときには、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診察を受けてください。
- 目に入った場合には、直ちに多量の流水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 誤って飲み込んだときには、直ちに医師の診察を受けてください。
- 取扱い後は、手洗い・うがい・鼻孔洗浄を十分に行ってください。
- 容器は密封し、40℃以下で子供の手の届かない場所に保管してください。
特に下記場所の保管は避けてください。
・雨水や直射日光の当たる場所・高温多湿の場所・潮風の当たる場所・凍結の恐れのある場所など
- 火災時には炭酸ガス消火器、泡消火器または、粉末消火器を用い初期消火をしてください。
- 捨てるときには、産業廃棄物として処分してください。
詳細な内容が必要ときには、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。
- ・カタログに記載されていない素地や塗装仕様で塗装される場合は、塗膜欠陥を起こすことがありますので、使用する前に
最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。



スズカファイン株式会社

営業本部 〒510-0101 三重県四日市市桶町小倉1058-4
技術本部 〒510-0851 三重県四日市市塩浜町1

☎059-397-2187 FAX059-397-6191
☎059-346-1116 FAX059-346-4585

札幌支店 ☎0133-60-6311 東京支店 ☎03-5661-2211 名古屋支店 ☎052-411-1255
大阪支店 ☎072-862-1601 広島支店 ☎082-277-1116 四国支店 ☎0877-24-4621
九州支店 ☎092-938-0071

取扱店

URL <http://www.suzukafine.co.jp/>

□本カタログの内容は、改良などのため、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

10/02