

水系塗料用つや調整剤

ファインフラットW

特 長

- 水性つや有り塗料に添加することで、3分つやまでのつや調整が現場で簡単にできます。
- 特殊な顔料を使用していますので、ムラの出にくい均一な仕上がりが得られます。
- VOC(揮発性有機化合物)を含んでいません。

用 途

用 途 水性つや有り塗料のつや調整
適用塗料 ラフトンEMエナメル
AEPクリーニングロス
水性ウレタンユニ、水性シリコンユニ
水性シリコンワークス
エコウレタン、エコシリコン

添加量目安および使用可否

つや		7分つや	5分つや	3分つや
添加量%	白及び淡彩	5	12.5	25
	中彩色・濃彩色	5	12.5	使用不可

※ 添加限界量は、塗料に対し外割25%になります。

※ ファインフラットW 添加後のつやは、塗料の品種、色により若干異なります。必ず、事前につや、色、とまりなどを確認してからご使用ください。

荷 姿

2 kg / ポリ容器

使用上の注意事項

- 本品は、開封前に容器を良く振ってから使用してください。
- 本品は、いったん開封すると容器の口に乾燥した顔料が粉となって付着することがあります。再開封時にこの粉は完全に取り除き、塗料に入らないようにしてください。
- 本品の過剰な添加は塗膜性能を低下させますので、添加限界量を守ってください。
- 塗料に本品を添加した後は、十分に攪拌してから使用してください。
- 塗料の種類、色、添加量により、色相が白っぽくなり、補正調色が必要となることがあります。
- 本品を添加した塗料は、弾性主材の上塗材として使用しないでください。
- JIS仕様で使用する上塗材には適用しません。
- 本品自体は塗料ではありませんので、本品をそのまま塗装しないでください。
- 添加する塗料・色によりつやが異なる場合があります。試し塗りを行い、仕上がりを確認したのち、本塗装に入ってください。
- 添加量によってつやが異なりますので、タッチアップや塗り継ぎには十分にご注意ください。
- 適用塗料以外に使用しないでください。
- このカタログに記載以外の用途で使用されますと塗膜欠陥を起こすことがありますので、使用する前に最寄りの営業所にお問い合わせください。

取扱上の注意事項

- 取り扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて保護具(防護マスク・頭保護めがね・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋・前掛けなど)を着用してください。
- 皮膚に付着した場合には、直ちに多量のせっけん水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化があるときは、医師の診察を受けてください。
- 蒸気・臭いなどを吸い込んで気分が悪くなったときには、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診察を受けてください。
- 目に入った場合には、直ちに多量の流水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の診察を受けてください。
- 取り扱い後は、手洗い・うがい・鼻こう洗浄を十分に行なってください。
- 容器から取り出すときは、こぼれないようにしてください。もしこぼれた場合には、布やウエスで拭き取ってください。
- 容器は密栓し、40℃以下で子供の手の届かない一定の場所を定めて保管してください。特に、雨水や直射日光のあたる場所・高温多湿の場所・潮風の当たる場所・凍結の恐れのある場所などでの保管は避けてください。
- 捨てるときには、産業廃棄物として処分してください。
- 詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)を参照ください。



営業本部 〒510-0101 三重県四日市市楠町小倉1058-4 ☎059-397-2187 FAX 059-397-6191
研究開発本部 〒510-0851 三重県四日市市塩浜町1 ☎059-346-1116 FAX 059-346-4585

札幌支店 ☎0133-60-6311 東京支店 ☎03-5661-2211 名古屋支店 ☎052-411-1255
大阪支店 ☎072-862-1601 広島支店 ☎082-277-1116 四国支店 ☎0877-24-4621
九州支店 ☎092-938-0071

取扱店