

屋根用れき青質系塗面の塗替用シーラー

スズカアルマシーラー

スズカアルマシーラーは、特殊エポキシエマルジョンを用いた、厚膜形れき青質系屋根用塗材面(アスファルト系)などの塗替用シーラーです。

特 長

- タール分のにじみを止めます。
- 密着が優れています。
- 水系シーラーです。

塗替塗装仕様

工 程	塗 料	調 合 (重量比)	標準塗付量 (kg/m ²)	塗回数	塗装間隔 (20℃)	塗装方法	
1	素地調整	・ 高圧洗浄機の水洗いで、ごみ、ほこり、汚れなどを取り除く。 ・ 素地を放置(1日以上)し、十分に乾燥させる。					
2	下塗り	スズカアルマシーラー	100	0.10～ 0.15	1	18時間 以上	はけ塗り ローラー塗り エアレス塗り
3	上塗り (1回目)	水性ベスコロ 清 水	100 5～10	0.12～ 0.15	1	2時間 以上	はけ塗り ローラー塗り エアレス塗り
4	上塗り (2回目)	水性ベスコロ 清 水	100 5～10	0.12～ 0.15	1	—	はけ塗り ローラー塗り エアレス塗り

注) スズカアルマシーラーは、2液タイプです。主材、硬化剤は正確に計量し均一にかくはんしてご使用ください。

尚、可使時間は3時間以内です。